

ประสิทธิผลของเจลข้าวผสมสารฟอกสีฟัน ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีฟันมนุษย์

In Vitro Effectiveness of Rice Gel as Bleaching Carrier on Color Alteration of Human Tooth

ณัฐชัย จรัสพันธุ์กุล¹, มาริสา สุขพัทธ², ขวนชม ศิริสุวัฒน์³, พาฝัน ลาววัลย์ตระกูล⁴, ธนพัฒน์ ศาสตรระรุจิ⁵,
อัจฉริยา แก้วปิ่นตา⁶, ศิริพร โอโคโนกิ⁷, สาคกรรัตน์ คงขุนเทียน⁸, พิลัยศิษฐ์ ชัยจรินนท์²

¹โรงพยาบาลนางวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู

²ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

³โรงพยาบาลบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

⁴โรงพยาบาลบางกล่ำ จ.สงขลา

⁵ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

⁶นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

⁷คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

⁸ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Natthachai Jaraspankul¹, Marisa Sukapattee², Chuanchom Sirisuwat³, Phafan Lawantraku⁴, Thanapat Sastraruji⁵,

Adchareeya Keawpinta⁶, Siriporn Okonogi⁷, Sakornrat Kongkhuntien⁸, Pisaisit Chaijareenont²

¹Nawang Chaloe Phra Kiat 80 Phansa Hospital, Nongbualamphu

²Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

³Bangpakong Hospital, Chachoengsao

⁴Bangklam Hospital, Songkhla

⁵Dentistry Research Center, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

⁶Student of Nanoscience and Nanotechnology Program, The Graduate School, Chiang Mai University

⁷Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University

⁸Department of Restorative Dentistry and Periodontology, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

ชม. ทันตสาร 2561; 39(3) : 59-69

CM Dent J 2018; 39(3) : 59-69

Received : September 13, 2017

Revised : March 6, 2018

Accepted : May 8, 2018

Corresponding Author:

พิลัยศิษฐ์ ชัยจรินนท์

อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร. ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Pisaisit Chaijareenont

Lecturer, Dr., Department of Prosthodontics,

Faculty of Dentistry, Chiang Mai University,

Chiang Mai, 50200, Thailand

E-mail: yodent@hotmail.com

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: ศึกษาประสิทธิผลของเจลข้าวผสมสารฟอกสีฟันที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีฟันมนุษย์เปรียบเทียบกับเจลฟอกสีฟันทางการค้า

วัสดุและวิธีการ: แบ่งฟันตัวอย่างฟันมนุษย์จำนวน 60 ฟัน ออกเป็น 6 กลุ่ม (กลุ่มละ 10 ฟัน) วัดสีฟันทดสอบทั้งก่อนและหลังการฟอกสีเป็นเวลา 2 สัปดาห์ด้วยเครื่องวัดและเทียบสีโดยใช้เจลฟอกสีฟันทางการค้ากลุ่มคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 10 20 และ 35 เปรียบเทียบกับเจลข้าวผสมสารฟอกสีฟันความเข้มข้นร้อยละ 10 และ 20 ซึ่งมีระยะเวลาในการแช่ฟันทดสอบเป็นเวลา 8 ชั่วโมงในกลุ่มที่มีความเข้มข้นร้อยละ 10 เวลา 4 ชั่วโมงในกลุ่มที่มีความเข้มข้นร้อยละ 20 ตามคำแนะนำของบริษัทกำหนดและ 8 ชั่วโมงในกลุ่มเจลข้าวที่ไม่มีสารฟอกสีฟันที่กำหนดให้เป็นกลุ่มควบคุมผลลบ ในขณะที่กลุ่มที่แช่ในคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ทางการค้าความเข้มข้นร้อยละ 35 เป็นเวลา 1 ชั่วโมงกำหนดให้เป็นกลุ่มควบคุมผลบวก ฟันทดสอบทุกฟันเก็บในความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 100 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ค่าสีที่เปลี่ยนแปลงไปถูกนำมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยสถิติชนิดความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียวและทดสอบเชิงซ้อนด้วยวิธีแทมแฮนที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

ผลการศึกษา: เจลข้าวผสมสารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นร้อยละ 10 มีค่าการเปลี่ยนแปลงของสีสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนของสีที่เปลี่ยนแปลงไปเท่ากับ 15.17 ± 1.51 ตามด้วยคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 35 ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุมผลบวก (12.67 ± 2.39) โดยกลุ่มควบคุมผลลบบมีค่าการเปลี่ยนแปลงสีน้อยที่สุด (2.13 ± 0.89) ในขณะที่กลุ่มทดสอบอื่น ๆ มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงสีใกล้เคียงกัน ($11.14 \pm 4.37 - 10.98 \pm 3.51$)

สรุป: เจลข้าวผสมสารฟอกสีฟันและเจลฟอกสีฟันทางการค้ามีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงสีใกล้เคียงกัน โดยเจลข้าวผสมสารฟอกสีฟันที่มีคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นร้อยละ 10 มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงสีสูงที่สุดแต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มทดสอบอื่น ๆ

คำสำคัญ: เจลฟอกสีฟัน คาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ การเปลี่ยนแปลงสี เจลข้าว การฟอกสีฟัน

Abstract

Objectives: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of rice gel with bleaching agents on human tooth color alteration compared with commercial bleaching gels.

Material and methods: Sixty human teeth were randomly divided into 6 groups (10 for each group). The color of all specimens was measured before and after bleaching for 2 weeks by spectrophotometer. The concentration of 10%, 20% and 35% commercial carbamide peroxide (CP) gel as well as 10% and 20% CP in rice gel were used in experimental groups. For the duration, the specimens were immersed 8 hours with 10% CP and 4 hours with 20% CP as commercial recommendation and 8 hours with placebo rice gel that was used as a negative control while 35% commercial CP gel was used as a positive control for 1 hour period. All specimens were kept in 100% relative humidity at 37°C. The alteration of color was compared by one way ANOVA and Tamhane’s test with a significant level of 0.05.

Results: Rice gel with 10% CP was the most effective agent to change the tooth color with the mean and SD delta change of 15.17 ± 1.51 , following by 35% CP positive control (12.67 ± 2.39). The negative control group showed significantly less efficacy (2.13 ± 0.89) while other test groups demonstrated similar efficacy in color alteration ($11.14 \pm 4.37 - 10.98 \pm 3.51$).

Conclusion: CP rice gel and commercial CP gel have similar efficacy in tooth color alteration. Rice gel with 10% CP shows the best result in color alteration with no significant difference comparing to other groups.

Keywords: bleaching gel, carbamide peroxide, color alteration, rice gel, tooth bleaching

บทนำ

ปัจจุบันความสวยงามของฟันทั้งสีและรูปร่างนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความสวยงาม โดยมีรายงานว่าร้อยละ 34 ของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาไม่พึงพอใจต่อสีฟันของตนเอง⁽¹⁾ ซึ่งการจัดการด้านความสวยงามสามารถจัดการได้หลายวิธี เช่น การบูรณะ (restoration) ด้วยการทำครอบฟันหรือการทำวีเนียร์ (veneer)⁽²⁾ นอกจากนี้ยังมีวิธีการฟอกสีฟันซึ่งเป็นการรักษาที่อนุรักษ์เนื้อฟันไว้ให้ประสิทธิภาพที่ดี ทำได้ง่าย และค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทำวัสดุบูรณะ จึงเป็นที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันสารฟอกสีฟันแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ในคลินิก (in office bleaching) และการฟอกสีฟันโดยผู้ป่วยเอง (home bleaching) ซึ่งไม่มี ความแตกต่างกันทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ ผลของสีที่เปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจของผู้ป่วย และผลลัพธ์ระยะยาว ภายหลังการฟอกสีฟันไปแล้ว 9 เดือน⁽³⁾ สอดคล้องกับการศึกษาของ Aushill และคณะที่เปรียบเทียบการฟอกสีฟันด้วยคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ (carbamide peroxide) ร้อยละ 10 โดยผู้ป่วยเองกับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide) ร้อยละ 38 โดยทันตแพทย์พบว่า ประสิทธิภาพในการฟอกสีฟันใกล้เคียงกัน⁽⁴⁾ แต่มีการศึกษาที่เปรียบเทียบการฟอกสีฟันด้วยคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ ร้อยละ 10 โดยผู้ป่วยเองกับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ร้อยละ 35 โดยทันตแพทย์พบว่าร้อยละ 48 ของผู้เข้าร่วมทดสอบพึงพอใจกับสีฟันที่ขาวขึ้นจากการฟอกสีฟันด้วยคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 โดยผู้ป่วยเองมากกว่า การฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์⁽⁵⁾

ส่วนประกอบหลักในสารฟอกสีฟันที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีฟันคือ ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์หรือคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์⁽⁶⁾ โดยพบว่าคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นร้อยละ 10 เมื่อสัมผัสโดนน้ำจะแตกตัวเป็นไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ร้อยละ 3.35 และยูเรีย (urea) ร้อยละ 6.65⁽⁷⁾ โดยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จะแตกตัวเป็นสารออกซิไดซ์ (oxidize agents) ที่แพร่กระจายเข้าสู่ฟันเพื่อสร้างเป็นอนุมูลอิสระที่ไม่เสถียร (unstable free radicals) และเข้าไปทำให้โมเลกุลของเม็ดสีของฟันแตกตัวในตำแหน่งพันธะคู่ เป็นผลให้โมเลกุลมีขนาดเล็กลง น้ำหนักน้อยลงและการดูดซับแสง

ลดลง ผลที่เกิดขึ้นจึงเห็นว่าฟันเป็นสีขาวขึ้น⁽⁸⁻¹⁰⁾ นอกจากนี้ส่วนที่ทำปฏิกิริยาแล้วสารฟอกสีฟันยังประกอบไปด้วยส่วนที่ไม่ทำปฏิกิริยาในการเปลี่ยนสีของฟันซึ่งได้แก่

1. สารเพิ่มความหนืด (thickening agents) ส่วนทำละลาย (suspending agent) และสารคงเสถียรภาพ (stabilizer)⁽⁶⁾

นิยมใช้คาร์โบพอล [Carbopol (carboxypolymethylene)] ที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 1 เพื่อทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงจากของเหลวไปเป็นเจล ลดการไหลของ สารฟอกสีฟันออกจากถาดพิมพ์ปาก และยืดระยะเวลาการ ปลดปล่อยของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จากสารคาร์บาไมด์ เพอร์ออกไซด์ เพิ่มการยึดติดระหว่างเพอร์ออกไซด์ (peroxide) กับฟันทำให้สารเพอร์ออกไซด์ทำปฏิกิริยากับฟัน มากกว่าปกติเสียเท่า⁽¹¹⁾

2. สารตัวนำ (carrier)⁽⁶⁾

นิยมใช้กลีเซอริน (glycerin) และโพรพิลีนไกลคอล (propylene glycol) เพื่อคงความชุ่มชื้น และเป็นตัวทำ ละลายให้กับส่วนประกอบอื่น ๆ ของน้ำยาฟอกสีฟัน

3. สารลดแรงตึงผิว (surfactant) และสารกระจายเม็ดสี (pigment dispersant)⁽⁶⁾

สารลดแรงตึงผิวจะช่วยให้ส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ใน การฟอกสีฟันกระจายตัวได้ดียิ่งขึ้น ส่วนสารกระจายเม็ดสี จะช่วยคงสีของรงควัตถุในสารละลายของน้ำยาฟอกสีฟันไว้ ได้นานยิ่งขึ้น

4. สารกันเสีย (preservative)⁽⁶⁾

สารกันเสียที่ใช้กันแพร่หลายคือ เมทิลโพรพิลพาราเบน (methyl propylparaben) และโซเดียมเบนโซเอต (sodium benzoate) ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เพิ่มการ แดกตัวของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ โดยการปลดปล่อยโลหะ ที่ปรับเปลี่ยนได้ (transitional metals) เช่น เหล็ก ทองแดง และแมกนีเซียม

5. สารเพิ่มรสชาติ (flavoring)⁽⁶⁾

สารเพิ่มรสชาติจะใช้เพื่อปรับรสของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่ง ขึ้นและทำให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์มากขึ้น

เมื่อศึกษาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เจลฟอกสีฟันใน ท้องตลาดพบว่า ส่วนที่ไม่ทำปฏิกิริยาไม่ได้ทำหน้าที่แตกตัว ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเม็ดสีแต่ทำหน้าที่ในการหล่อลื่นและ เพิ่มความหนืดให้กับสารฟอกสีฟันเสมือนเป็นเจลฟัน (gel


base) ให้แก่สารที่ทำหน้าที่แตกตัว (ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ หรือคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์) ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเม็ดสี จากการศึกษาของ Preston และ Finch ปี 2003 พบรายงาน การแพ้กลีเซอริน แบบผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส (contact dermatitis)⁽¹²⁾ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hannuksela ปี 1976 ที่พบว่ามีการแพ้กลีเซอริน และโพรพิลีนไกลคอล⁽¹³⁾ จากการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการนำข้าวที่เป็นพืชเศรษฐกิจมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ เรียกว่าเจลข้าว ซึ่งมีความใกล้เคียงกับเจลฟันที่ใช้ในสารฟอก สีฟันที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

โดยในการศึกษานี้เน้นที่การฟอกสีฟันโดยผู้ป่วยเอง เนื่องจากเป็นที่นิยม ใช้งานง่าย สะดวก ต้นทุนต่ำและค่าใช้จ่ายน้อยกว่า โดยระยะเวลาในการฟอกสีฟันขึ้นอยู่กับความ เข้มข้นของผลิตภัณฑ์⁽¹⁴⁾ ซึ่งทั้งความเข้มข้นและระยะเวลาใน การฟอกนั้นถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการฟอก ฟันขาว โดยมีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบการฟอกสีฟัน ด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ร้อยละ 5-35 พบว่าเมื่อความเข้มข้นของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ เพิ่มขึ้น เวลาที่ใช้ในการฟอกจะลดลง นอกจากนี้ยังมีรายงาน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฟอกสีฟันด้วยคาร์บาไมด์ เพอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้นร้อยละ 5 10 และ 16 พบว่าที่ ความเข้มข้นร้อยละ 16 ฟันที่ทดสอบนั้นขาวได้เร็วที่สุด⁽⁹⁾ การศึกษานี้จึงนำเจลข้าวผสมสารฟอกสีฟันมาทดสอบ ประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับเจลฟอกสีฟันที่มีจำหน่ายใน ท้องตลาด ทั้งนี้เจลข้าวผสมสารฟอกสีฟันที่พัฒนาขึ้นมี วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับข้าวซึ่ง เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งลดการใช้สารเคมี ที่มีการสัมผัสโดยตรงกับเนื้อเยื่อในช่องปากของผู้ป่วยที่อาจ มีโอกาสก่อให้เกิดการแพ้ได้ เนื่องจากองค์ประกอบหลักของ เมล็ดข้าวคือคาร์โบไฮเดรต ที่ประกอบด้วยอะไมเลส (amylase) และเอมิโลเพกทิน (amylopectin) เป็นหลัก ซึ่งเป็นพอลิเมอร์สายยาว (linear polymer chain) และ พอลิเมอร์สายยาวที่มีสาขา (branch polymer chain) ตาม ลำดับ โดยขั้นตอนการผลิตเจลข้าวจะนำข้าวมาทำการ ตัดแปลงโครงสร้างผ่านกระบวนการทำให้เกิดสารอีเทอร์

(etherification) และนำไปผสมกับน้ำกลั่นเพื่อให้ก่อรูปเป็น ลักษณะเจล⁽¹⁵⁾ ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้บริโภคใน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน ทั้งนี้การศึกษาที่ผ่านมาเจล ข้าวดังกล่าวถูกนำมาทดลองเพื่อเป็นสารฟันให้แก่สารหลาย ชนิดเช่น ยาชา ฟลูออไรด์ (fluoride) ยาเททราไซคลิน (tetracyclin)⁽¹⁶⁾ ซึ่งให้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงมีความเป็นไปได้ ที่เจลข้าวจะมาทดแทนสารฟันในเจลฟอกสีฟันได้ เนื่องจาก มีลักษณะใกล้เคียงกับเจลฟันที่ใช้ในสารฟอกสีฟันที่มี จำหน่ายในท้องตลาด ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำเจล ข้าวฟอกสีฟันที่ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาขึ้น มาทดสอบประสิทธิภาพผลเปรียบเทียบกับเจล ฟอกสีฟันที่มีจำหน่ายในท้องตลาด โดยมีสมมติฐานงานวิจัย คือการเปลี่ยนแปลงสีฟันมนุษย์ภายหลังจากการฟอกโดยเจล ข้าวผสมสารฟอกสีฟันและเจลฟอกสีฟันทางการค้าไม่มีความแตกต่างกัน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ ขั้นตอนการเตรียมชิ้นทดสอบ

งานวิจัยนี้ผ่านการรับรองโครงการศึกษาวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการพิทักษ์สวัสดิภาพและป้องกันอันตราย ของผู้ถูกวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกสารเลขที่ 21/2558 นำซีฟันหน้าตัดบนที่ยังอยู่ใน สภาพดีปราศจากรอยผุ รอยร้าว หรือมีตำหนิจากการเจริญ น้อยเกินไป (hypoplastic defects) จำนวน 60 ซี ทำความสะอาดและเก็บไว้ในสารละลายไทมอลความเข้มข้น ร้อยละ 0.1 (0.1 % thymol solution) หน่วยบริการสถาน ที่และเครื่องมือวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเก็บไว้ไม่เกิน 4 สัปดาห์หลังถอน ล้างตัวอย่างฟันให้สะอาด กำจัดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรอบรากฟัน ด้วยใบมีดก่อนนำมาเริ่มทดลอง ตัดรากฟันต่ำกว่ารอยต่อ ระหว่างผิวเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน 2-3 มิลลิเมตร นำ ตัวฟันที่สมบูรณ์ไปตัดด้วยเครื่องตัดความเร็วต่ำ (cutting machine, IsoMet[®] 1000 precision saw, Buehler, USA) ภายใต้น้ำหล่อลื่น ให้ได้ชิ้นตัวอย่างที่มีทั้งชั้นเคลือบฟันและ เนื้อฟันที่มีขนาด 4x4x4 ลูกบาศก์มิลลิเมตรดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1 แสดงชิ้นฟันทดสอบขนาด 4x4x4 ลูกบาศก์มิลลิเมตร
Figure 1 Demonstrated human dental tooth size 4x4x4 mm³

การแบ่งกลุ่มทดสอบและกระบวนการฟอกสีฟัน

แบ่งชิ้นตัวอย่างฟันออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ชิ้น ด้วยวิธีแบบสุ่ม โดยกำหนดอุณหภูมิในการฟอกสีฟันที่ 37 องศาเซลเซียส และมีวิธีการรวมถึงระยะเวลาในการฟอกสีฟันเพื่อทดสอบตามคำแนะนำของผู้ผลิตดังนี้

กลุ่มที่ 1 แช่ชิ้นฟันไว้ในเจลข้าวที่ไม่มีสารฟอกสีฟัน ใช้เวลา 8 ชั่วโมง (กลุ่มควบคุมผลลบ)

กลุ่มที่ 2 แช่ชิ้นฟันไว้ในเจลคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ (carbamide peroxide, CP) ทางการค้า ความเข้มข้นร้อยละ 10 [Opalescence potassium nitrate and fluoride (Opalescence PF) 10%, Ultradent Product Inc., Salt Lake City, UT, USA] ใช้เวลา 8 ชั่วโมง

กลุ่มที่ 3 แช่ชิ้นฟันไว้ในเจลข้าวที่มีคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นร้อยละ 10 ใช้เวลา 8 ชั่วโมง

กลุ่มที่ 4 แช่ชิ้นฟันไว้ในเจลคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ ทางการค้า ความเข้มข้นร้อยละ 20 ใช้เวลา 4 ชั่วโมง

กลุ่มที่ 5 แช่ชิ้นฟันไว้ในเจลข้าวที่มีคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นร้อยละ 20 ใช้เวลา 4 ชั่วโมง

กลุ่มที่ 6 แช่ชิ้นฟันไว้ในเจลคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ ทางการค้า ความเข้มข้นร้อยละ 35 ใช้เวลา 1 ชั่วโมง (กลุ่มควบคุมผลบวก)

เปลี่ยนน้ำยาฟอกสีฟันใหม่ทุกวันในทุกกลุ่มการทดลองเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้กลุ่มเจลข้าวผสมคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ได้จากการผสมเจลข้าวและคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ใหม่ทุกวัน ในโถรงผสมยาให้ได้ความเข้มข้นร้อยละ 10 และร้อยละ 20 ของคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ด้วยเทคนิคการเจือจางแบบเรขาคณิต (geometric dilution) ลักษณะทางกายภาพของเจลข้าวที่ได้ ดังแสดงในรูปที่ 2



รูปที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของเจลข้าวและคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ ที่ผสมโดยเทคนิคการเจือจางทางเรขาคณิต

Figure 2 Physiological structure of rice gel and carbamide peroxide mixing with geometric dilution technique

ใส่ชิ้นฟันลงในภาตหลุมที่มีเจลฟอกสีฟันปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำลายเทียม 0.05 มิลลิลิตรเพื่อจำลองให้มีสภาวะแวดล้อมใกล้เคียงในช่องปากรวมทั้งป้องกันสภาวะการสูญเสียน้ำ (dehydrate) ของชิ้นฟันซึ่งส่งผลให้ชิ้นฟันมีสีที่สว่างขึ้นกว่าความเป็นจริง⁽¹⁷⁾ แช่ชิ้นฟันให้จมอยู่ในเจลฟอกสีฟันแล้ววางภาตหลุมไว้ในตู้อบที่มีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 100 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปล่อยให้เจลฟอกสีฟันแต่ละชนิดทำงานตามระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นนำชิ้นฟันมาล้างโดยการผ่านด้วยน้ำที่ปราศจากประจุ (deionized water) เป็นเวลา 30 วินาที แล้วนำชิ้นฟันมาใส่ในภาตหลุมใหม่ที่มีน้ำลายเทียม 0.5 มิลลิลิตร วางภาตหลุมไว้ในตู้อบที่มีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 100 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส จนกว่าจะถึงเวลาฟอกสีชิ้นฟันในวันถัดไป โดยล้างน้ำลายเทียมออกจากชิ้นฟันก่อนด้วยน้ำที่ปราศจากประจุเป็นเวลา 30 วินาที แล้วจึงทำการฟอกสีชิ้นฟันใหม่ทำเช่นนี้ทุกวันจนครบ 14 วัน

วิธีการวัดการแตกตัวของเพอร์ออกไซด์⁽¹⁸⁾

นำเจลขาวที่มีคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 10 และ 20 ผสมในน้ำที่ปราศจากประจุ ปริมาตร 200 มิลลิลิตรในขวดแก้วรูปชมพู่ (elenmeyer flask) ที่มีปริมาตร 500 มิลลิลิตรและใช้เครื่องกวนสารละลาย (stirrer) เพื่อผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นจึงเติมสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ (potassium iodide : 10% solution in ionized water) และกรดผสมแอมโมเนียมโมลิบเดต (ammonium molybdate acid mixture : 0.18 g of ammonium molybdate , 750 ml of water and 300 ml of concentrated sulfuric acid) ผสมให้เข้ากันแล้วจึงปิดฝาขวดและตั้งทิ้งไว้ 5 นาทีโดยจะสังเกตเห็นว่าสีของสารละลายนั้นจะเปลี่ยนเป็นได้ตั้งแต่สีเหลืองอ่อน (light yellow) จนถึงน้ำตาลเข้ม (dark brown) หลังจากนั้นให้นำสารละลายดังกล่าวมาไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตมาตรฐาน (standardize sodium thiosulfate : 0.1 N) ในบิวเรตต์ (burette) ปริมาตร 50 มิลลิลิตรให้ได้สีเหลืองอ่อนคล้ายฟางข้าว (light straw) ตามด้วยสารละลายแป้ง (starch solution 10g/l) ซึ่งจะ ทำให้สีของสารละลายเป็นสีน้ำเงิน แล้วทำการไทเทรตด้วยโซเดียมไทโอซัลเฟตกระทั่งสีของสารละลายเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นไม่มีสี วัดปริมาตรของโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ไทเทรตโดยกำหนดให้มีค่าเป็น A หลังจากนั้นทำการไทเทรตซ้ำด้วยวิธีข้างต้นโดยไม่มีการใส่เจลขาวผสมสารฟอกสีฟันในสารละลายตั้งแต่ต้น จะได้ปริมาตรของโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ในการไทเทรตโดยกำหนดให้มีค่าเป็น B แล้วจึงนำเข้าสู่สูตรคำนวณเพื่อหาร้อยละของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ โดยค่า N คือความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตซึ่งในการทำครั้งนี้ใช้ที่ความเข้มข้น 0.1 N

$$\text{Hydrogen peroxide \% w/w} = (A-B)(N)(1.7007) / \text{sample weight}$$

วิธีการวัดสีขึ้นฟัน

ขึ้นทดสอบแต่ละกลุ่มจะถูกแช่ในน้ำที่ปราศจากประจุ 0.5 มิลลิลิตรที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในตู้ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนนำมาวัดสีด้วยเครื่องวัดและเทียบสีโดยวัดสีที่ตำแหน่งกลางขึ้นทดสอบ (spectrocolorimeter, UltraScan XE, Hunter Lab, USA) ซึ่งค่าสีที่วัดได้จะออกมาในค่า ซีไออี แอล เอ บี (CIE L* a*

b*)⁽¹⁹⁾ โดยค่าแอลคือความสว่างของสีโดยมีขอบเขตคือ 100 แสดงถึงสว่างที่สุด และ 0 แสดงถึงมืดที่สุด (Luminance, L*) ค่าเอ (a*) คือแกนสีแดง-ม่วง/น้ำเงิน-เขียว โดย +a* แสดงสีแดง-ม่วงเด่น ส่วน -a* แสดงสีน้ำเงิน-เขียวเด่น และ บี (b*) คือแกนสีเหลือง-ม่วง/น้ำเงิน โดย +b* แสดงสีเหลืองเด่น ส่วน -b* แสดงสีม่วง/น้ำเงินเด่น ทำการวัดสีฟันก่อนฟอกสีฟันโดยกำหนดให้เป็นค่าที่ได้จากวันเริ่มทำการทดสอบ (T0)

จากนั้นนำขึ้นฟันที่ผ่านการฟอกสีแล้ว 14 วันมาวัดสีอีกครั้งด้วยเครื่องวัดและเทียบสี กำหนดให้เป็นค่าหลังการฟอกสีฟัน (T14) นำค่าที่ได้จาก T0 และ T14 มาเปรียบเทียบสีที่เปลี่ยนแปลงไปที่ละค่าคือค่าการเปลี่ยนแปลงความสว่าง (ΔL) ค่าการเปลี่ยนแปลงสีเอ (Δa) ค่าการเปลี่ยนแปลงสีบี (Δb) และนำค่าที่วัดได้ทั้ง 3 ค่ามาคำนวณออกมาเป็นค่าการเปลี่ยนแปลงสี (ΔE) ซึ่งคือความแตกต่างของสีของแต่ละขึ้นทดสอบที่เกิดขึ้นโดยคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้⁽²⁰⁾

$$\Delta E^* = [(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2]^{(1/2)}$$

นำค่า ΔE ก่อนและหลังการฟอกสี มาวิเคราะห์เปรียบเทียบทางสถิติ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว (one-way ANOVA) รวมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ณ เวลาเดียวกันโดยใช้การทดสอบเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธีแทมแฮน (Tamhane’s Test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05

ผลการศึกษา

ผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงสี

ในกลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 6 พบว่ามีค่าการเปลี่ยนแปลงสีโดยรวมอยู่ในช่วง 2.13 - 15.17 จากการคำนวณค่าสถิติด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว พบว่าในกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุมผลลบลมีค่าการเปลี่ยนแปลงสีแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มทดสอบอื่น ในขณะที่กลุ่มที่ 2 ถึงกลุ่มที่ 6 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และเมื่อคำนวณค่าสถิติพบว่ากลุ่มร้อยละ 10 คาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์

ในเจลข้าวมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสีมากที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ 15.17 ± 1.51 รองลงมาคือกลุ่มร้อยละ 35 คาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ทางการค้าโดยมีค่าเท่ากับ 12.67 ± 2.39 ทั้งนี้กลุ่มร้อยละ 10 คาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ทางการค้า กลุ่มร้อยละ 20 คาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ในเจลข้าวและกลุ่มร้อยละ 20 คาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ทางการค้ามีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสีใกล้เคียงกันโดยมีค่าเท่ากับ 11.14 ± 4.37 , 11.10 ± 3.44 และ 10.98 ± 3.51 ตามลำดับซึ่งมีค่าต่ำกว่าสองกลุ่มแรกที่กล่าว ในขณะที่ยังมีค่าต่ำกว่าสองกลุ่มแรกที่กล่าว ในขณะที่กลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุมพบว่าขึ้นพื้นทดสอบที่แช่ในเจลข้าวที่ไม่ผสมสารฟอกสีฟันคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ ให้ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสีต่ำที่สุดคือ 2.13 ± 0.89 ดังตารางที่ 1

ผลการทดสอบการแตกตัวของเพอร์ออกไซด์

จากการทดสอบการแตกตัวของเพอร์ออกไซด์ในเจลข้าวที่มีคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 10 และ 20 ด้วยวิธีการออกซิเดชันรีดักชันไทเทรชัน (oxidation reduction titration) พบว่ามีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เท่ากับ 3.54 และ 6.42 ตามลำดับซึ่งใกล้เคียงกับคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ทางการค้าความเข้มข้นร้อยละ 10 และ 20 ที่มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เท่ากับ 3.40 และ 6.31 ตามลำดับดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของความเข้มข้นของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นและที่คาดหวังไว้ในผลิตภัณฑ์สารฟอกสีฟันทางการค้า และค่าเฉลี่ยร้อยละของความเข้มข้นของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นในเจลข้าวผสมสารฟอกสีฟัน

Table 2 Means of hydrogen peroxide concentration percent and expected hydrogen peroxide in commercial bleaching gel and means of hydrogen peroxide concentration percent in rice gel with bleaching agent

Product	Active ingredient	Expected H ₂ O ₂	Mean H ₂ O ₂ concentration (%)
Opalescence® PF (Majeed A. et al 2015)	10% CP	3-3.35	3.40
Opalescence® PF (Majeed A. et al 2015)	20% CP	6-6.67	6.31
Rice gel with bleaching agent	10% CP	-	3.54
	20% CP	-	6.42

*carbamide peroxide= CP
potassium nitrate and fluoride = PF

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงสี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในทุกกลุ่มทดสอบ

Table 1 Means and standard deviations of color change in all experimental groups

Group	Mean of Delta E (SD)
Rice gel without CP (Control)	2.13 (0.89)b
10% CP Opalescence PF	11.14 (4.37)a
10% CP Rice bleaching gel	15.17 (1.51)a
20% CP Opalescence PF	10.98 (3.51)a
20% CP Rice bleaching gel	11.10 (3.44)a
35% CP Opalescence PF	12.67 (2.39)a

*carbamide peroxide= CP
potassium nitrate and fluoride = PF

บทวิจารณ์

ผลการวิจัยพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของการเปลี่ยนแปลงสีฟันมนุษย์ภายหลังการฟอกกระหว่างเจลข้าว กับเจลข้าวผสมสารฟอกสีฟันและเจลฟอกสีฟันทางการค้า โดยเจลที่ผสมคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ในทุกความเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นเจลข้าวหรือเจลทางการค้าให้ผลในการฟอกสีฟันให้ขาวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมผลลบที่ไม่มีสารฟอกสี นอกจากนั้น

ยังพบว่าเจลข้าวผสมคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการฟอกสีฟันได้ไม่ต่างจากเจลฟอกสีฟันทางการค้าในทุกความเข้มข้น รวมทั้งกลุ่มควบคุมผลบวกด้วย แต่ความแตกต่างนี้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงได้ผลการศึกษาที่เป็นไปตามสมมติฐานหลักคือ เจลข้าวผสมสารฟอกสีฟันสามารถเปลี่ยนแปลงสีฟันมนุษย์ได้เทียบเสมือนเจลฟอกสีฟันทางการค้า แต่อย่างไรก็ตามมีการศึกษาที่พบว่าเมื่อค่าการเปลี่ยนแปลงสีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 3.7 จะสามารถแยกสีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยตาเปล่าได้⁽²¹⁾ ในขณะที่บางการศึกษาพบว่าสามารถแยกสีที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยตาเปล่าได้เมื่อค่าการเปลี่ยนแปลงสีมีค่ามากกว่า 2 ขึ้นไป⁽²¹⁾ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบความแตกต่างของสีที่เปลี่ยนแปลงไปของกลุ่มทดสอบ เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้นการทดสอบมีค่ามากกว่า 3.7 ดังนั้นการฟอกสีฟันในการศึกษานี้ อาจสามารถสังเกตสีที่เปลี่ยนแปลงด้วยตาเปล่าได้

จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าเจลข้าวที่นำมาใช้เป็นสารฟันในการนำส่งสารฟอกสีฟัน ไม่มีผลขัดขวางการแตกตัวของคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ในการเปลี่ยนแปลงสีของฟัน ทำให้สารฟอกสีฟันสามารถออกฤทธิ์ได้ ดังนั้นจึงสามารถนำเจลข้าวมาใช้เป็นสารฟันทดแทนสารเคมีที่เป็นสารฟันของเจลฟอกสีฟันทางการค้าได้ ซึ่งคุณสมบัติของเจลข้าวที่ไม่ส่งผลในการลดประสิทธิภาพสารออกฤทธิ์ที่ผสมอยู่ในนั้น เป็นคุณสมบัติที่ดีของสารฟัน สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาในการพัฒนาเจลข้าวมาทำเป็นเจลฟันในระบบนำส่งยาสำหรับใช้ทางทันตกรรม ทำให้ลดการนำสารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้⁽²²⁾

เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฟอกสีฟันมนุษย์ระหว่างกลุ่มทดสอบที่มีคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 และร้อยละ 20 ทั้งในเจลข้าวและเจลทางการค้า พบว่ากลุ่มที่มีความเข้มข้นของคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 มีการเปลี่ยนแปลงสีได้มากที่สุดแต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มร้อยละ 20 เพราะระยะเวลาที่กำหนดให้ใช้ฟอกสีฟันมีความแตกต่างกันมาก คือกลุ่มที่มีความเข้มข้นของคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 ใช้เวลาในการฟอกสีฟันนานกว่ากลุ่มที่มีความเข้มข้นร้อยละ 20 ประมาณสองเท่า จึงส่งผลต่อการแตกตัวของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาโดยประมาณครึ่งหนึ่งของ

คาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ในสารฟอกสีฟันจะแตกตัวภายใน 1-2 ชั่วโมงแรก และจะค่อย ๆ แตกตัวต่อไปเรื่อย ๆ⁽²³⁾ ทำให้กลุ่มที่มีความเข้มข้นของคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 ที่มีระยะเวลาฟอกสีฟันยาวนานกว่ามีโอกาสจะปลดปล่อยสารฟอกสีฟันออกมาได้มากกว่า จึงให้ผลการเปลี่ยนแปลงสีที่มากกว่า

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นสูงสามารถเปลี่ยนแปลงสีได้เร็วกว่า และเกิดการเปลี่ยนแปลงของความสว่างและความเข้มของสีได้มากกว่าสารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นต่ำ แต่ด้านชีวภาพแนะนำให้ใช้สารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นต่ำ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการข้างเคียง คือ อาการเสียวฟัน⁽²⁴⁾ อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าสารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นร้อยละ 10 และร้อยละ 17 ให้ผลการฟอกสีฟันใกล้เคียงกันภายหลังจากฟอกสีฟัน 1 สัปดาห์⁽²⁵⁾ สอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้ที่สารฟอกสีฟันทางการค้าที่มีความเข้มข้นของสารฟอกสีร้อยละ 10 และร้อยละ 20 ให้ผลในการเปลี่ยนแปลงสีไม่แตกต่างกันมากนัก เช่นเดียวกันกับการศึกษาการฟอกสีเคลือบฟันวัวในห้องทดลองพบว่า ภายหลังการฟอกสีฟันด้วยคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (ร้อยละ 10, 16 และ 37) เป็นเวลา 1 สัปดาห์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อวัดการเปลี่ยนแปลงสีเทียบกับตอนเริ่มต้น แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มความเข้มข้น⁽²⁶⁾

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันถูกผลิตออกมาจำหน่ายใน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบหนึ่งส่วน (one-part system) ซึ่งประกอบด้วยสารฟอกสีฟันที่ออกฤทธิ์อยู่ในเจลหรืออิมัลชัน และมีส่วนของสารคงเสถียรภาพ (stabilizer) ทำหน้าที่ป้องกันการแตกตัวของสารฟอกสีฟัน ระบบหนึ่งส่วนนี้จะสะดวกในการใช้งานแต่ใช้ได้เฉพาะกับสารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นต่ำเท่านั้น เพราะในความเข้มข้นสูงจะไม่เสถียรและแตกตัวได้ง่าย ส่วนระบบสองส่วน (two-part system) จะประกอบด้วยส่วนของสารฟอกสีฟันที่มีลักษณะเหลวเป็นน้ำและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มความหนืด เมื่อผสมสองส่วนนี้เข้าด้วยกันแล้วต้องใช้งานทันที โดยระบบนี้มีข้อดีคือไม่มีการแตกตัวในบรรจุภัณฑ์ จึงใช้กับสารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นสูงได้ ทำให้ฟอกสีฟันได้เร็วขึ้น แต่มีข้อเสียคือ

ต้องเสียเวลาผสมสารก่อนการฟอกสีฟัน อัตราส่วนในการผสม ต้องไม่คลาดเคลื่อน และเมื่อผสมแล้วไม่สามารถเก็บส่วนที่เหลือไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบสองส่วน โดยนำเจลขาวมาผสมกับคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ก่อนการฟอกสีฟัน เนื่องจากเจลขาวที่นำมาใช้ในการศึกษานี้เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ทำให้ยังไม่มีการศึกษาเรื่องเสถียรภาพและผลต่อการแตกตัวของคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับเสถียรภาพและผลการแตกตัวของคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ ในเจลขาวเพื่อพัฒนาต่อยอดการใช้เจลขาวผสมสารฟอกสีฟันในรูปแบบระบบหนึ่งส่วน ในขณะที่เจลฟอกสีฟันทางการค้าที่นำมาศึกษาอยู่ในรูปของระบบหนึ่งส่วน⁽²⁷⁾

เมื่อพิจารณาประสิทธิผลในการฟอกสีของเจลที่มีความเข้มข้นของคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ที่เท่ากัน พบว่าเจลขาวผสมสารฟอกสีฟันให้ผลการเปลี่ยนแปลงสีไม่แตกต่างทางสถิติจากเจลฟอกสีฟันทางการค้า แต่ค่าการเปลี่ยนแปลงสีที่มากกว่าอาจเป็นเพราะเจลขาวผสมสารฟอกสีฟันเป็นระบบสองส่วนที่ทำการผสมแล้วใช้งานทันที ทำให้ไม่มีการแตกตัวของสารฟอกสีฟันก่อนหรือหากมีการแตกตัวก็เกิดขึ้นน้อยมาก ขณะที่เจลฟอกสีฟันทางการค้าเป็นระบบหนึ่งส่วนซึ่งมีการศึกษาที่พบว่าหากเก็บเจลฟอกสีฟันระบบหนึ่งส่วนไว้เป็นเวลา 1 เดือน ปริมาณของสารฟอกสีฟันจะมีความเข้มข้นเหลือร้อยละ 95 ของสารฟอกสีฟันตั้งต้น เมื่อเวลาผ่านไป 2 เดือน สารฟอกสีฟันจะมีความเข้มข้นลดลงเหลือร้อยละ 90 และเมื่อผ่านไป 3 เดือน ความเข้มข้นของสารฟอกสีฟันจะลดลงอีก คือเหลือร้อยละ 80⁽²⁷⁾ นอกจากนี้สารฟอกสีฟันสามารถแตกตัวเสื่อมสลายได้เมื่อถูกกระตุ้นด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นและเวลาที่ผ่านไป ดังนั้นเจลฟอกสีฟันทางการค้าที่เป็นระบบหนึ่งส่วนจึงมีโอกาสเสื่อมสลายหลังจากผลิติดอกมาจากบริษัทได้มากกว่าเจลฟอกสีฟันที่เป็นระบบสองส่วน ทำให้ประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงสีลดลงได้ ทั้งนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับร้อยละความเข้มข้นของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจริงกับความเข้มข้นไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่คาดไว้ โดยพบว่าในเจลฟอกสีฟันทางการค้าที่มีคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 และ 20 มีความเข้มข้นของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจริงใกล้เคียง

กับความเข้มข้นไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่คาดหวังไว้ ดังตารางที่ 2⁽¹⁸⁾ โดยเจลฟอกสีฟันทางการค้ายี่ห้อ Opalescence® PF ที่มีความเข้มข้นของคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 และร้อยละ 20 มีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจริงร้อยละ 3.4 และ 6.31 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับความเข้มข้นของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นจริงในเจลขาวผสมสารฟอกสีฟันที่มีคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 และร้อยละ 20 ที่วัดโดยวิธีการออกซิเดชันรีดักชันไทเทรชัน (oxidation reduction titration) ได้ร้อยละ 3.54 และ 6.42 ตามลำดับซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเจลฟอกสีฟันทางการค้าที่มีร้อยละของสารฟอกสีฟันเท่ากัน

จากผลการศึกษาพบว่าเจลฟอกสีฟันทุกชนิดสามารถฟอกสีฟันได้ดีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากเจลฟอกสีฟันที่เป็นตัวควบคุมผลบวกที่มีคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ร้อยละ 35 ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เจลฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อฟันและเนื้อเยื่อ รวมทั้งควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลขาวผสมสารฟอกสีฟันที่มีคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ความเข้มข้นต่ำให้มีระยะเวลาในการฟอกน้อยลง เพื่อลดโอกาสการเกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อบริเวณช่องปาก เมื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพของเจลฟอกสีฟัน จะพบว่าเจลฟอกสีฟันทางการค้ามีความข้นและจับตัวเป็นก้อนมากกว่าเจลขาวผสมสารฟอกสีฟันโดยเจลฟอกสีฟันทางการค้าจะไหลแผ่ไปบนฟันได้ยากกว่าเมื่อไม่ได้ใช้งานร่วมกับถาดฟอกสีฟัน ในขณะที่เจลขาวผสมสารฟอกสีฟันนั้นมีความไหลแผ่ไปบนฟันได้ดีกว่า ทำให้ผิวฟันถูกเคลือบไปด้วยสารฟอกสีฟันในขณะที่ทำการทดลองได้ดีกว่า ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มเจลขาวผสมสารฟอกสีฟันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีฟันมากกว่าได้ แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเมื่อใช้เจลฟอกสีฟันร่วมกับถาดฟอกสีฟัน เจลฟอกสีฟันควรมีความข้นหนืดในระดับหนึ่งโดยไม่ไหลลงมาโดนเหงือกของผู้ป่วย และควรเคลือบติดบนผิวฟันได้นานทำให้ออกฤทธิ์การทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละความเข้มข้นที่แตกต่างกันได้ การศึกษาครั้งนี้พิจารณาฟอกสีฟันทั้งชั้นเคลือบฟันและเนื้อฟันซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการวิเคราะห์ห่อภิมาณ (meta-analysis) ของ Kwon และคณะที่กล่าวว่าการ

เปลี่ยนแปลงของสีฟันขึ้นกับส่วนของทั้งเคลือบฟันและเนื้อฟัน โดยเคลือบฟันเกิดจากการที่ความโปร่งแสงลดลงและเนื้อฟันที่จะเกิดปฏิกิริยากับองค์ประกอบที่เป็นอินทรีย์ (organic matrix)⁽⁷⁾ แต่ในทางคลินิกแล้วการฟอกสีฟันจะไม่ได้มีการเผยผิวของชั้นเนื้อฟันซึ่งส่งผลให้งานวิจัยนี้ไม่สามารถจำลองสภาวะในช่องปากได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับเจลขาวผสมสารฟอกสีฟันเป็นระบบสองส่วนซึ่งมีอายุการใช้งานสั้น จึงควรพัฒนาเจลขาวผสมสารฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นของสารฟอกสีฟันให้เป็นระบบหนึ่งส่วนเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน โดยยังคงมีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าระบบสองส่วนและควรมีความเหนียวข้นมากขึ้น เพื่อจำกัดการไหลผ่าน นอกจากนี้ควรศึกษาเกี่ยวกับการยึดติดของฟันที่ผ่านการฟอกสีฟันกับวัสดุบูรณะฟันชนิดต่าง ๆ หรือผลทางกายภาพอื่น ๆ ที่มีผลต่อฟันที่ผ่านการฟอกสีฟัน

บทสรุป

การศึกษานี้สรุปว่าเจลขาวที่ผสมสารฟอกสีฟันคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์สามารถฟอกสีฟันมนุษย์ได้เทียบเสมือนกับเจลฟอกสีฟันทางการค้าเมื่อประเมินโดยใช้เครื่องวัดและเทียบสี โดยเจลขาวที่มีคาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 สามารถเปลี่ยนแปลงสีของฟันได้มากที่สุด แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกลุ่มทดลองอื่น ทั้งนี้สามารถใช้เจลขาวเป็นตัวนำส่งสารฟอกสีฟันเข้าสู่ช่องปากได้โดยยังคงประสิทธิภาพการฟอกสีฟันได้เทียบเสมือนเจลทางการค้า

เอกสารอ้างอิง

1. Odioso L, Gibb R, Gerlach R. Impact of demographic, behavioral, and dental care utilization parameters on tooth color and personal satisfaction. *Compend Contin Educ Dent Suppl* 2000; (29): 35-41.
2. Sarrett DC. Tooth whitening today. *J Am Dent Assoc* 2002; 133(11): 1535-1538.
3. Giachetti L, Bertini F, Bambi C, Nieri M, Scaminaci Russo D. A randomized clinical trial comparing at-home and in-office tooth whitening techniques: A nine-month follow-up. *J Am Dent Assoc* 2010; 141(11): 1357-1364.

4. Ausschill T, Hellwig E, Schmidale S, Sculean A, Arweiler N. Efficacy, side-effects and patients' acceptance of different bleaching techniques (OTC, in-office, at-home). *Oper Dent* 2005; 30(2): 156-163.
5. Zekonis R, Matis B, Cochran M, Shetri SA, Eckert G, Carlson T. Clinical evaluation of in-office and at-home bleaching treatments. *Oper Dent* 2003; 28(2): 114-121.
6. Alqahtani MQ. Tooth-bleaching procedures and their controversial effects: A literature review. *Saudi Dent J* 2014; 26(2): 33-46.
7. Kwon SR, Wertz PW. Review of the mechanism of tooth whitening. *J Esthet Restor Dent* 2015; 27(5): 240-257.
8. Dahl J, Pallesen U. Tooth bleaching—a critical review of the biological aspects. *Crit Rev Oral Biol Med* 2003; 14(4): 292-304.
9. Joiner A. The bleaching of teeth: a review of the literature. *J Dent* 2006; 34(7): 412-419.
10. Minoux M, Serfaty R. Vital tooth bleaching: Biologic adverse effects—A review. *Quintessence Int* 2008; 39(8): 645-659.
11. Rodrigues JA, Oliveira GP, Amaral CM. Effect of thickener agents on dental enamel microhardness submitted to at-home bleaching. *Braz Oral Res* 2007; 21(2): 170-175.
12. Preston PW, Finch TM. Allergic contact dermatitis from glycerin in a moisturizing cream. *Contact Dermatitis* 2003; 49(4): 221-222.
13. Hannuksela M, Forstrom L. Contact hypersensitivity to glycerol. *Contact Dermatitis* 1976; 2(5): 291.
14. American Dental Association (ADA) Council of Scientific Affairs. *Tooth whitening/bleaching: treatment considerations for dentists and their patients*. Chicago: ADA. 2009.
15. Okonogi S, Kaewpinta A, Khongkhunthian S, Yotsawimonwat S. Effect of rice variety on the physicochemical properties of the modified rice

- powders and their derived mucoadhesive gels. *Drug Discov Ther* 2015; 9(3): 221-228.
16. Okonogi S, Kaewpinta A, Yotsawimonwat S, Khongkhunthian S. Preparation and characterization of lidocaine rice gel for oral application. *Drug Discov Ther* 2015; 9(6): 397-403.
 17. Burki Z, Watkins S, Wilson R, Fenlon M. A randomised controlled trial to investigate the effects of dehydration on tooth colour. *J Dent* 2013; 41(3): 250-257.
 18. Majeed A, Farooq I, Grobler SR, Moola MH. In vitro evaluation of variances between real and declared concentration of hydrogen peroxide in various tooth-whitening products. *Acta Odontol Scand* 2015; 73(5): 387-390.
 19. Sikri VK. Color: Implications in dentistry. *J Conserv Dent* 2010; 13(4): 249.
 20. Khashayar G, Bain PA, Salari S, Dozic A, Kleverlaan CJ, Feilzer AJ. Perceptibility and acceptability thresholds for colour differences in dentistry. *J Dent* 2014; 42(6): 637-644.
 21. O'Brien WJ, Groh CL, Boenke KM. A new, small-color-difference equation for dental shades. *J Dent Res* 1990; 69(11): 1762-1764.
 22. Kaewpinta A, Khongkhunthian S, Chaijareenont P, Okonogi S, Tooth whitening efficacy of pigmented rice gels containing carbamide peroxide. *Drug Discov Ther*. 2018; 12(3): 126-132
 23. Haywood VB. A comparison of at-home and in-office bleaching. *Dent Today* 2000; 19(4): 44-53.
 24. Carlos NR, Bridi EC, Amaral F, Franca F, Turssi CP, Basting RT. Efficacy of Home-use Bleaching Agents Delivered in Customized or Prefilled Disposable Trays: A Randomized Clinical Trial. *Oper Dent* 2017; 42(1): 30-40.
 25. Braun A, Jepsen S, Krause F. Spectrophotometric and visual evaluation of vital tooth bleaching employing different carbamide peroxide concentrations. *Dent Mater* 2007; 23(2): 165-169.
 26. Meireles SS, Fontes ST, Coimbra LA, Della Bona A, Demarco FF. Effectiveness of different carbamide peroxide concentrations used for tooth bleaching: an in vitro study. *J Appl Oral Sci* 2012; 20(2): 186-191.
 27. Jensen SD, Fischer DE. *Dental bleaching compositions with high concentrations of hydrogen peroxide*. Google Patents; 1999.