

# ผลของยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากลดอาการเสียวฟัน ผสมโปรอาร์จินและโนวามิน ต่อค่าความแข็งแรงยึดติดแบบดึง ระดับจุลภาค ของสารยึดติดกับเนื้อฟัน

## Effect of Desensitizing Toothpaste and Mouthwash Containing Pro-Argin and Novamin on the Microtensile Bond Strength of Dental Adhesives to Dentin

ศศิกานต์ สิริยธำรง<sup>1</sup>, สิทธิกร คุณวโรตม์<sup>2</sup>

<sup>1</sup>โรงพยาบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่

<sup>2</sup>ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Sasikarn Siriyothamrong<sup>1</sup>, Sitthikorn Kunawarote<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Klongthom Hospital, Krabi

<sup>2</sup>Department of Restorative Dentistry and Periodontology, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

ชม. ทันตสาร 2561; 39(3) : 43-57

CM Dent J 2018; 39(3) : 43-57

Received : June 14, 2017

Revised : August 10, 2017

Accepted : September 29, 2017

### บทคัดย่อ

**วัตถุประสงค์:** เพื่อศึกษาผลของการใช้ยาสีฟันและ/หรือน้ำยาบ้วนปากผสมโปรอาร์จินและโนวามินต่อค่าความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดระบบเอตซ์แอนดรีนส์หรือเซลฟ์เอตซ์กับเนื้อฟัน

**วิธีการวิจัย:** ใช้ฟันกรามแท้ 50 ซี่ ตัดได้รอยต่อเนื้อฟันเคลือบฟัน 1 มม. ขนานด้านบดเคี้ยว สุ่มแบ่งฟันเป็น 5 กลุ่มใหญ่ (n=10) กลุ่มใหญ่แรกแปรงด้วยน้ำกลั่น

### Abstract

**Objective:** To evaluate the effect of desensitizing toothpaste and/or mouthwash, which contains Pro-Argin or Novamin on the microtensile bond strength of etch-and-rinse or self-etch adhesive to dentin.

**Material and methods:** Fifty extracted human molars were used in this study. A flat dentin surface was prepared by slicing horizontally parallel to the

Corresponding Author:

สิทธิกร คุณวโรตม์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Sitthikorn Kunawarote

Assistant Professor, Dr., Department of Restorative Dentistry  
and Periodontology, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University,  
Chiang Mai 50200, Thailand

E-mail: korn\_ope@hotmail.com

(กลุ่มควบคุมผลลบ) กลุ่มใหญ่ที่ 2-5 แช่ฟันในกรดซิตริก ความเข้มข้นร้อยละ 6 นาน 1 นาที โดยกลุ่มใหญ่ที่ 2 แปรงด้วยน้ำกลั่น (กลุ่มควบคุมผลบวก) กลุ่มใหญ่ที่ 3 และ 5 แปรงด้วยยาสีฟันผสมโปรอาร์จินและโนวามินตามลำดับ กลุ่มใหญ่ที่ 4 หลังแปรงด้วยยาสีฟันผสมโปรอาร์จิน เช่นเดียวกับกลุ่มใหญ่ที่ 3 แล้วแช่ฟันในน้ำยาบ้วนปากผสมโปรอาร์จินนาน 30 วินาที โดยการแปรงแต่ละครั้งใช้เวลา 1 นาที วันละ 2 ครั้งติดต่อกัน 14 วัน ภายหลังจากเตรียมผิวฟัน เก็บฟันในน้ำลายเทียมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส แต่ละกลุ่มใหญ่ถูกสุ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย เพื่ออุดด้วยเรซินคอมโพสิต ร่วมกับสารยึดติดออปติบอนด์เอฟแอลหรือเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ ตามคำแนะนำของบริษัท เก็บฟันที่อุดแล้วในน้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ตัดแต่งชิ้นงานเป็นรูปนาฬิกาทรายพื้นที่หน้าตัดส่วนคอด 1 ตารางมิลลิเมตร ทดสอบความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคด้วยเครื่องทดสอบสากลที่ความเร็วในการทดสอบ 1 มม./นาที นำค่าที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวโดยใช้การเปรียบเทียบเชิงซ้อนชนิดต้นเนตที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคระหว่างการใช้สารยึดติดทั้งสองในการเตรียมผิวเนื้อฟันแต่ละชนิดด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแบบจับคู่ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ( $p < 0.05$ )

**ผลการศึกษา:** ความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดทั้งสองชนิดกับเนื้อฟันที่เตรียมผิวด้วยยาสีฟันและ/หรือน้ำยาบ้วนปากผสมโปรอาร์จินและโนวามินมีค่าต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้นกลุ่มที่ใช้สารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์กับเนื้อฟันที่เตรียมผิวด้วยยาสีฟันผสมโปรอาร์จินมีค่าความแข็งแรงยึดติดต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ เนื้อฟันที่เตรียมผิวด้วยยาสีฟันผสมโปรอาร์จินและโนวามินเมื่อใช้สารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์มีค่าความแข็งแรงยึดติดสูงกว่าสารยึดติดออปติบอนด์เอฟแอลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

**สรุปผลการศึกษา:** การใช้ยาสีฟันและ/หรือน้ำยาบ้วนปากผสมโปรอาร์จินและโนวามิน ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดกับเนื้อฟัน การใช้สารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์กับเนื้อฟัน

occlusal surface at 1 mm. below the DEJ. The samples were randomly divided into five main groups (n=10). Group1, samples were brushed with distilled water (negative control group). The samples in four other main groups were immersed in 6% citric acid solution for 1 minute and then treated as follows; Group2 - samples were brushed with distilled water (positive control group), Group3 and Group5 - brushed with toothpaste containing Pro-Argin and Novamin respectively, Group4 - brushed with toothpaste containing Pro-Argin as Group3 and immersed in Pro-Argin contained mouthwash for 30 sec. Toothbrushing was performed for 1 minute twice a day. All procedures were repeated for 14 days. The samples were stored in artificial saliva at 37°C after treatment cycles. In each main group, samples were split into two subgroups for composite build-up bonded with Optibond™ FL or Clearfil™ SE Bond. After stored in distilled water at 37°C for 24 hours, all samples were trimmed into hourglass shape with 1 mm<sup>2</sup> bonding area approximately. The microtensile bond strength test was performed using a universal testing machine at cross-head speed of 1 mm/min. Data were analyzed by one-way ANOVA with Dunnett's T3 test and independent sample t-test ( $p < 0.05$ ).

**Results:** The microtensile bond strengths of both dental adhesive systems to dentin treated by desensitizing toothpaste and/or mouthwash containing Pro-Argin and Novamin were significantly lower compared with control groups, with the exception of Clearfil™ SE Bond, which had no significant difference between the dentin treated by toothpaste containing Pro-Argin to the control groups. For the dentin treated by toothpaste containing Pro-Argin and Novamin, the bond strength obtained with Clearfil™ SE Bond was significantly higher compared

ที่ผ่านการใช้ยาสีฟันผสมโปรอาร์จินและโนวามินให้ค่าการยึดติดสูงกว่าสารยึดติดออปติบอนด์เอฟ-แอล อาจเนื่องมาจากผลึกแร่ธาตุที่เกิดขึ้นในท่อเนื้อฟันมีความต้านทานต่อกรดฟอสฟอริก จึงขัดขวางการยึดติดกับเนื้อฟัน อีกทั้งสารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ยังมีฟังก์ชัน-นอลมอโนเมอร์ที่ช่วยเพิ่มการยึดติดโดยเกิดพันธะเคมีกับผลึกในท่อเนื้อฟันได้

**คำสำคัญ:** โปรอาร์จิน โนวามิน ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก ความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค

with Optibond™ FL.

**Conclusions:** The use of desensitizing toothpaste and/or mouthwash containing Pro-Argin or Novamin resulted in the mineral depositions on dentin surface and showed the negative effect on bond strength of dental adhesives. Clearfil™ SE Bond exhibited higher bond strength to dentin treated by toothpaste containing Pro-Argin and Novamin compared with Optibond™ FL. This might be due to the mineral depositions that occur on dentin surface would be able to resist the phosphoric acid etchant, which has a possibility to interfere the resin adhesion. Moreover, Clearfil™ SE Bond promoted the bond strength regarding chemical interaction between the functional monomer and inorganic ions within the mineral depositions.

**Keywords:** Pro-Argin, Novamin, toothpaste, mouthwash, microtensile bond strength

## บทนำ

อาการเสียวฟันจากภาวะเนื้อฟันไวเกิน (dentin hypersensitivity) เป็นปัญหาช่องปากที่พบได้มากถึงร้อยละ 30 ของประชากร<sup>(1)</sup> เกี่ยวเนื่องกับการมีท่อฟันสึกและเหงือกกร่อนอันเป็นสาเหตุให้ท่อเนื้อฟัน (dentinal tubule) เกิดการเผยผิง สามารถอธิบายโดยทฤษฎีไฮโดรไดนามิกส์ (hydrodynamics theory) ของ Brannstrom ในปี 1964<sup>(2)</sup> ที่กล่าวว่า การเคลื่อนที่เข้าออกของของเหลวภายในท่อเนื้อฟันระหว่างเนื้อเยื่อใน (dental pulp) ถึงชั้นเคลือบฟัน (enamel) หรือเคลือบรากฟัน (cementum) จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับการกระตุ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ร้อนหรือเย็นจัด ความกดอากาศ การเสียดสีจากการแปรงฟัน เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อตัวรับความรู้สึก (mechanoreceptor) และแปรผลเป็นอาการเสียวฟัน ดังนั้นการรักษาอาการเสียวฟันจึงเน้นป้องกันการเคลื่อนที่ของของเหลวภายในท่อเนื้อฟัน หลังการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยกลไก 2 ชนิด คือ การใช้โพแทสเซียมฟลูออไรด์ยับยั้งการสื่อประสาท ส่งผลการ

รับความรู้สึกของเนื้อเยื่อใน<sup>(3)</sup> แต่จากกล่าวได้ว่าเป็นการรักษาอาการเพียงชั่วคราว เนื่องจากเมื่อความเข้มข้นของโพแทสเซียมฟลูออไรด์ลดลง จะเกิดการส่งกระแสประสาทและสามารถรับความรู้สึกได้อีกครั้ง และอีกแนวทางหนึ่งเป็นการใช้สารปิดท่อเนื้อฟันเพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ของของเหลวในท่อเนื้อฟันและลดอาการเสียวฟันได้<sup>(4)</sup> ซึ่งปัจจุบันได้มุ่งพัฒนาหลักการปิดท่อเนื้อฟันเป็นหลัก<sup>(5)</sup> โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพัฒนาส่วนประกอบและสารออกฤทธิ์ (active ingredients) ที่ผสมในยาสีฟันหรือน้ำยาบ้วนปาก ที่สามารถเหนียวน้ำให้ผลึกแคลเซียมฟอสเฟตตกตะกอนปิดท่อเนื้อฟันได้ไวขึ้น เช่น โปรอาร์จิน (pro-argin) และโนวามิน (novamin) โดยมีการทดสอบในกลุ่มตัวอย่างที่มีอาการเสียวฟัน พบว่าสารทั้งสองมีประสิทธิภาพลดอาการเสียวฟันในผู้ป่วยได้<sup>(6-10)</sup>

โปรอาร์จินประกอบด้วยกรดอะมิโนอาร์จินีน (arginine) ไบคาร์บอเนต (bicarbonate) และแคลเซียมคาร์บอเนต (calcium carbonate) กรดอะมิโนอาร์จินีนมีสภาพขั้วบวกเข้ายึดเนื้อฟันที่สภาพขั้วลบ และมีการยึดกันระหว่าง

แคลเซียมคาร์บอเนตกับเส้นใยคอลลาเจนในเนื้อฟัน ส่งผลให้เนื้อฟันบริเวณนั้นเกิดสภาพความเป็นต่าง เหนียวน่าให้แคลเซียมและฟอสเฟตในน้ำลายตกตะกอนเป็นผลึกแคลเซียมฟอสเฟตในท่อเนื้อฟัน ลดการเคลื่อนที่ของของเหลวในท่อเนื้อฟันได้<sup>(11)</sup> การศึกษานี้เลือกใช้ยาสีฟันคอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลิว (Colgate® Sensitive Pro-Relief™ toothpaste) และน้ำยาบ้วนปากคอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลิว (Colgate® Sensitive Pro-Relief™ mouthwash) เป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ผสมโปรอาร์จิน ส่วนโนวามินนั้นประกอบด้วยแคลเซียมโซเดียมฟอสโฟซิลิเกต (calcium sodium phosphosilicate) เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำหรือน้ำลายจะส่งผลให้โซเดียมอออนแตกตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งยังแตกตัวให้แคลเซียมและฟอสเฟตอออนทำให้ค่าความเป็นกรดต่าง (pH) สูงขึ้นชั่วคราว จึงเกิดการตกตะกอนแคลเซียมและฟอสเฟตอออนทั้งจากองค์ประกอบของโนวามินและจากน้ำลายเกิดเป็นชั้นแคลเซียมฟอสเฟตเคลือบผิวเนื้อฟันและอุดตันภายในท่อเนื้อฟันด้วย<sup>(12)</sup> โดยการศึกษาเลือกใช้ยาสีฟันเซนโซไดนรีแพร์แอนด์โพรเท็ก (Sensodyne® Repair and Protect toothpaste) เป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ผสมโนวามิน

อย่างไรก็ตามการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจให้ผลการรักษาที่ไม่แน่นอน เนื่องจากชั้นที่ปกคลุมผิวเนื้อฟันเนื่องจากการใช้สารลดอาการเสียว อาจถูกละลายได้ด้วยความเป็นกรดจากอาหาร<sup>(13)</sup> ในระยะยาวอาจจำเป็นต้องได้รับการบูรณะฟันร่วมด้วย หากการใช้ยาสีฟันหรือน้ำยาบ้วนปากลดอาการเสียวฟันไม่สามารถรักษาอาการให้หายขาดแต่การใช้ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากลดอาการเสียวฟันก่อนบูรณะอาจมีผลต่อการยึดติดระหว่างผิวฟันกับวัสดุบูรณะ เนื่องจากการบูรณะนั้นจำเป็นต้องใช้สารยึดติดซึ่งอาศัยการยึดเชิงกลระดับจุลภาค (micro-mechanical interlocking) กับท่อเนื้อฟัน

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค (microtensile bond strength;  $\mu$ TBS) ระหว่างเนื้อฟันที่ผ่านการเตรียมผิวด้วยยาสีฟันและ/หรือน้ำยาบ้วนปากลดอาการเสียวฟันที่มีส่วนผสมของโปรอาร์จินและโนวามินกับวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต ร่วมกับการใช้สารยึดติดระบบเอตซ์-แอนดรินส์ชนิด 3 ชั้นตอน และระบบเซลฟ์เอตซ์ชนิด 2 ชั้นตอน

## วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ การเตรียมตัวอย่างฟัน

เก็บฟันกรามแท้ 50 ซี่ที่ไม่มีรอยฟันในสารละลายไทมอล (thymol solution) ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ที่อุณหภูมิห้อง และใช้ฟันภายในเวลา 3 เดือนหลังถอน<sup>(14)</sup> ตัดฟันด้านใกล้แก้ม-ใกล้ลิ้นห่างแนวกึ่งกลางฟัน 3 มม. ด้วยเครื่องตัดใบเลื่อยเพชร (low-speed diamond saw, IsoMet® 1000 precision saw, Buehler, U.S.A.) โดยมีน้ำลดความร้อนตลอดการตัด จากนั้นตัดด้านบดเคี้ยวตั้งฉากแนวแกนฟันให้ต่ำกว่ารอยต่อเคลือบฟันเนื้อฟัน (dentinoenamel junction) 1 มม. เพื่อให้หน้าตัดเป็นเนื้อฟันทั้งหมด ชัดพื้นผิวด้านบดเคี้ยวด้วยกระดาษทรายน้ำซิลิกอนคาร์ไบด์ 600 กริต (grit) ร่วมกับน้ำไหลผ่าน 1 นาที จะได้เนื้อฟันเรียบและเกิดชั้นสเมียร์มาตรฐาน โดยยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากที่ใช้ในการศึกษามีส่วนผสมและวิธีการใช้งาน ดังแสดงในตารางที่ 1 แบ่งฟันเป็น 5 กลุ่มใหญ่ กลุ่มใหญ่ละ 10 ซี่ ตามชนิดการเตรียมผิวเนื้อฟันดังนี้

**กลุ่มใหญ่ที่ 1:** กลุ่มควบคุมผลลบ (negative control) แปรงด้วยน้ำกลั่น

**กลุ่มใหญ่ที่ 2:** กลุ่มควบคุมผลบวก (positive control) แช่ฟันในกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 6 นาน 1 นาที ล้างน้ำ 1 นาที เพื่อจำลองสภาวะเนื้อฟันไวเกิน<sup>(15)</sup> แล้วแปรงด้วยน้ำกลั่น

**กลุ่มใหญ่ที่ 3:** กลุ่มที่เตรียมผิวเนื้อฟันด้วยยาสีฟันผสมโปรอาร์จิน คอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลิว (Pro-Argin) แช่ฟันในกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 6 นาน 1 นาที ล้างน้ำ 1 นาที แปรงด้วยยาสีฟันผสมโปรอาร์จิน

**กลุ่มใหญ่ที่ 4:** กลุ่มที่เตรียมผิวฟันด้วยยาสีฟันผสมโปรอาร์จิน คอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลิว ร่วมกับน้ำยาบ้วนปากผสมโปรอาร์จิน คอลเกตเซนซิทีฟโปรรีลิว (Pro-Argin + MW) เตรียมผิวเนื้อฟันเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 3 แล้วแช่ฟันในน้ำยาบ้วนปากผสมโปรอาร์จิน

**กลุ่มใหญ่ที่ 5:** กลุ่มที่เตรียมผิวฟันด้วยยาสีฟันผสมโนวามินเซนโซไดนรีแพร์แอนด์โพรเท็ก (Novamin) แช่ฟันในกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 6 นาน 1 นาที ล้างน้ำ 1 นาที แปรงด้วยยาสีฟันผสมโนวามิน

การแปร่งฟันใช้เครื่องแปร่งฟันไฟฟ้า แปร่งนาน 1 นาที วันละ 2 ครั้ง คือช่วงเช้าเวลา 8 นาฬิกา และช่วงเย็นเวลา 20 นาฬิกา ติดต่อกัน 14 วัน โดยวางขนแปรงตั้งฉากกับ ระบายฟัน แปรงด้วยแรงประมาณ 200 กรัม<sup>(16)</sup> ในกลุ่มใหญ่ ที่ 4 หลังแปร่งฟันจะแช่ฟันในน้ำยาบ้วนปากปริมาตร 20 มล. นาน 30 วินาที ตามคำแนะนำของบริษัท เก็บฟัน ในน้ำลายเทียมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสหลังเตรียม ผิวน้ำทุกครั้งที่

**การอุดด้วยเรซินคอมโพสิต**

สุ่มแบ่งชิ้นงานแต่ละกลุ่มใหญ่เป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่มย่อยละ 5 ซี่ โดยใช้สารยึดติดออปติบอนด์เอฟแอล (Optibond™ FL; KERR Co, CA, USA) และเคลียร์ฟิล เอสอีบอนด์ (Clearfil™ SE Bond; Kuraray Noritake Dental Inc., Japan) ดังตารางที่ 2 จากนั้นอุดเรซินคอมโพสิต พรีเมียมส์ (Premise® , Kerr, Orange, CA, USA) บอดี สี A3 ให้ได้ความหนา 4 มม. โดยอุดเป็น 2 ชั้น ๆ ละ 2 มม.

ฉายแสงด้วยเครื่องฉายแสงชนิดแอลอีดี (Bluephase® LED curing light, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein) นานชั้นละ 20 วินาที แช่ชิ้นงานทั้งหมดในน้ำกลั่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง สรุปรายการแบ่งกลุ่มการ ทดลองในการศึกษานี้ดังตารางที่ 3

**การทดสอบความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับ จุลภาค**

ตัดฟันที่อุดด้วยเรซินคอมโพสิตในแนวใกล้กลาง-ไกล กลางให้ได้ชิ้นงานหนา 0.7 มม. ซี่ละ 4 ชิ้นงาน รวมได้ 20 ชิ้นงานต่อกลุ่มการทดลอง ตัดแต่งชิ้นงานเป็นรูป นาฬิกาทรายขนาดความกว้าง 1.5 มม. ด้วยหัวกรอกรากเพชร ความละเอียดสูงรูปทรงกระบอกให้มีพื้นที่หน้าตัดในการ ยึดติดประมาณ 1 ตารางมิลลิเมตร ยึดชิ้นงานเข้ากับแท่น ทดสอบด้วยกาวไซยาโนอะคริเลตโมเดลรีแพร์ทูบลู (Model repair II Blue; Dentsply-Sankin, Tochigi, Japan) และ ทดสอบความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคด้วยเครื่อง

ตารางที่ 1 แสดงส่วนประกอบ และวิธีการใช้งานของยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากลดอาการเสียวฟัน

**Table 1** Compositions and applications of toothpastes and mouthwash

Product names and manufacturers	Compositions	Applications
Colgate® Sensitive Pro-Relief™ toothpaste	Arginine 8%, Calcium carbonate, Aqua, Sorbital, Bicarbonate, Sodium Lauryl Sulphate, Sodium Monofluorophosphate (1450 ppmF-)	Brush twice daily.
Colgate® Sensitive Pro-Relief™ mouthwash	Arginine 0.8%, Water, Glycerine, Sorbitol, Propylene Glycol, Tetrapotassium Pyrophosphate, PEG-40, Hydrogenated Castor Oil, L-Arginine, Aroma, PVM/MA Copolymer, Polysorbate 20, Menthol, Tetrasodium Pyrophosphate, Benzyl Alcohol, Sodium Fluoride (225 ppm F <sup>-</sup> ), Sodium Saccharin, Citric Acid, Methylisothiazolinone	Use 20 ml. of mouthwash; rinse for 30 s twice a day.  Recommended to use after brushing with Colgate® Sensitive Pro-relief™ toothpaste and a gentle toothbrush.
Sensodyne® Repair and Protect toothpaste	Glycerin, PEG 8, Silica, Calcium Sodium Phosphosilicate (NOVAMIN), Aroma, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Monofluorophosphate, Titanium Dioxide, Carbomer, Limonene, Sodium Saccharin, Sodium Monofluorophosphate 1.08% w/w (1450 ppmF-)	Brush twice daily.



ตารางที่ 2 ชื่อทางการค้า บริษัทผู้ผลิต ส่วนประกอบและวิธีใช้งานของสารยึดติด

**Table 2** Trade names, manufacturers, compositions and application techniques of bonding agents

Product names and manufacturers	Compositions	Application techniques
Optibond™ FL (KERR Co, CA, USA) Batch No. 5372636	Etchant: 37.5% phosphoric acid Primer: 2-Hydroxyethyl methacrylate (HEMA), Glycero-phosphate dimethacrylate (GPDM), Mono-2-methacryloyloxyethyl phthalate (MMEP), ethanol, water, initiators Bonding agent: Bisphenol A Glycidyl Methacrylate (Bis-GMA), HEMA, GPDM, Barium-aluminum borosilicate glass, Disodium hexafluorosilicate, Fumed silica (48% filler)	Etch dentin for 15 s; rinse for 15 s; apply primer with light scrubbing motion for 15 s; gently air dry for 5 s; apply adhesive for 15 s; air thin for 3 s; light cure for 20 s
Clearfil™ SE Bond (Kuraray Noritake Dental Inc., Japan) Batch No. 000001	Primer: 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate (MDP), HEMA, dl-Camphorquinone, Hydrophilic dimethacrylate, N,N-Diethanol-p-toluidine, Water Bonding agent: MDP, Bis-GMA, HEMA, Hydrophobic dimethacrylate, dl-Camphorquinone, N,N-Diethanol-p-toluidine, Silanated colloidal silica	Apply primer for 20 s; dry with mild air flow; apply adhesive; light cure for 10 s.

ตารางที่ 3 แสดงชื่อกลุ่มการทดลองทั้งหมด

**Table 3** A name of each experimental group

Group	Dentin Treatment	Adhesive
1	Brushed with distilled water (Negative Control)	Optibond™ FL
2		Clearfil™ SE Bond
3	Citric acid Brushed with distilled water (Positive Control)	Optibond™ FL
4		Clearfil™ SE Bond
5	Citric acid Brushed with toothpaste containing Pro-Argin (Pro-Argin)	Optibond™ FL
6		Clearfil™ SE Bond
7	Citric acid Brushed with toothpaste containing Pro-Argin Immersed in mouthwash containing Pro-Argin (Pro-Argin + MW)	Optibond™ FL
8		Clearfil™ SE Bond
9	Citric acid Brushing with toothpaste containing Novamin (Novamin)	Optibond™ FL
10		Clearfil™ SE Bond

ทดสอบสากลอินสตรอน (Universal testing machine; Instron® 5566, Instron Limited, Thailand) น้ำหนักหัวกด 100 นิวตัน ความเร็วหัวกด 1 มม./นาที บันทึกค่าแรงเป็นนิวตัน (N) ที่ทำให้เนื้อฟันและเรซินคอมโพสิตขาดออกจากกัน วัดพื้นที่หน้าตัดในการยึดติดแต่ละชิ้นด้วยเครื่องวัดดิจิทัล (digital vernier caliper, Keiba, Japan) เพื่อแปลงหน่วยเป็นเมกะปาสคาล (MPa)

### การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope, SEM)

นำชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบความแข็งแรงยึดติดแบบดึงทั้งหมดผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากน้ำ (serial dehydration) ด้วยหลักการเดียวกับการศึกษาของ Montes และคณะ<sup>(17)</sup> จากนั้นนำชิ้นงานไปเคลือบทองด้วยเครื่องเคลือบทอง (Gold sputtering unit, JFC-1100E, JOEL Ltd., Japan) แล้วจึงวิเคราะห์ลักษณะความล้มเหลวบริเวณรอยแตก (mode of failures) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (JSM-5910LV SEM, JOEL Ltd., Japan) โดยแบ่งลักษณะออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่

1. ความล้มเหลวระหว่างชั้น (adhesive failure) โดยพบการแตกทั้งหมดอยู่ระหว่างชั้นเรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟัน
2. ความล้มเหลวในเนื้อฟัน (cohesive failure in dentin) โดยพบการแตกทั้งหมดอยู่ภายในเนื้อฟัน
3. ความล้มเหลวในเนื้อเรซิน (cohesive failure in resin) โดยพบการแตกทั้งหมดอยู่ภายในเนื้อเรซินคอมโพสิต
4. ความล้มเหลวแบบผสม (mixed failure) ที่พบการแตกระหว่างเรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟันหรือภายในเนื้อสารยึดติด ร่วมกับการแตกภายในเนื้อฟันหรือในเนื้อเรซินคอมโพสิต

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาลักษณะเนื้อฟันหลังได้รับการเตรียมผิวทั้ง 5 กลุ่มใหญ่ รวมถึงลักษณะการกัดกร่อนผิวเนื้อฟัน (etching pattern) เมื่อใช้สารยึดติดแต่ละชนิดบนเนื้อฟันทุกกลุ่มย่อย โดยกลุ่มที่ใช้กรดฟอสฟอริกจะทากรดบนผิวเนื้อฟันนาน 15 วินาทีแล้วล้างออก ในขณะที่กลุ่มที่ใช้มอนอเมอร์ที่มีความเป็นกรด ทำโดยการทาไพรเมอร์ของสารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์นาน 20 วินาทีแล้วเป่าลมให้แห้ง แช่ฟันในสารละลายแอซิโตน (acetone) ความเข้มข้นร้อยละ 50 นาน 5 นาที เพื่อละลายมอนอเมอร์บนผิวเนื้อฟันออก

อ้างอิงจากการศึกษาของ Prasansuttiporn และคณะ<sup>(18)</sup> นำเนื้อฟันทุกกลุ่มผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากน้ำและเคลือบทองก่อนนำมาวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเช่นกัน

### การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ

นำค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดติดแบบดึงมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนชนิดต้นเนตที่ 3 (Dunnett's T3 multiple comparison) และเปรียบเทียบการใช้สารยึดติดสองชนิดในการเตรียมผิวเนื้อฟันแต่ละแบบด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแบบจับคู่ (independent sample t-tests) โดยใช้โปรแกรม SPSS V21.0 (SPSS Inc., USA) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ( $p < 0.05$ )

### ผลการศึกษา

#### 1. ผลทดสอบค่าความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาค

ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละกลุ่มการทดลอง แสดงดังตารางที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของการเตรียมผิวเนื้อฟันแต่ละชนิดแยกตามสารยึดติดออปติบอนด์เอฟแอลและเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวพบว่าความแข็งแรงยึดติดแบบดึงของสารยึดติดทั้งสองชนิดกับเนื้อฟันที่เตรียมผิวด้วยยาสีฟันและ/หรือน้ำยาบ้วนปากผสมโปรอาร์จินและโนวามินมีค่าต่ำกว่ากลุ่มควบคุมทั้งสองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ยกเว้นกลุ่มที่ใช้สารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์กับเนื้อฟันที่เตรียมผิวด้วยยาสีฟันผสมโปรอาร์จินมีค่าความแข็งแรงยึดติดต่างจากกลุ่มควบคุมทั้งสองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดติดระหว่างการใช้อุปกรณ์ออปติบอนด์เอฟแอลกับเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ในการเตรียมผิวเนื้อฟันแต่ละชนิด ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแบบจับคู่ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่าเนื้อฟันที่เตรียมผิวด้วยยาสีฟันผสมโปรอาร์จินและโนวามินเมื่อใช้สารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์จะให้ค่าความแข็งแรง

ยึดติดสูงกว่าสารยึดติดออปติบอนด์เอฟแอลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่พบว่าเนื้อฟันที่เตรียมผิวด้วยยาสีฟันผสมโปรอาร์จินร่วมกับน้ำยาบ้วนปากผสมโปรอาร์จินให้ค่าความแข็งแรงยึดติดสูงกว่าเมื่อใช้สารยึดติดออปติบอนด์เอฟแอล

**2. ผลการวิเคราะห์ลักษณะความล้มเหลวบริเวณรอยแตก**

จากการวิเคราะห์ลักษณะความล้มเหลวบริเวณรอยแตกของทุกชิ้นงานจะได้จำนวนและร้อยละความล้มเหลว ดังรูปที่ 1 โดยเกิดพบความล้มเหลวแบบผสมมากที่สุด (ร้อยละ 78) รองลงมาคือความล้มเหลวระหว่างชั้น (ร้อยละ 21) และพบความล้มเหลวในเนื้อฟันน้อยที่สุด (ร้อยละ 1) ทั้งนี้ไม่พบความล้มเหลวในเนื้อเรซินในการทดลองนี้

**3. ผลการศึกษาลักษณะเนื้อฟันหลังได้รับการเตรียมผิวนิตต่าง ๆ**

เนื้อฟันกลุ่ม negative control พบชั้นสเมียร์คลุมผิวเนื้อฟันโดยปิดท่อนเนื้อฟันทั้งหมด รวมทั้งมี สเมียร์ปลั๊ก (smear plug) ในท่อนเนื้อฟันส่วนต้นด้วย ส่วนกลุ่ม positive control พบชั้นสเมียร์ที่บางและมี สเมียร์ปลั๊กปิดท่อนเนื้อฟันบางส่วนเท่านั้น เนื้อฟันกลุ่ม pro-argin และ pro-argin + mw พบชั้นสเมียร์ปกคลุมผิวเนื้อฟันและพบผลึกในท่อนเนื้อฟันส่วนต้นด้วย เมื่อใช้เครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพและปริมาณ (energy dispersive x-ray spectrometer, EDS) พบว่าผลึกนั้นประกอบด้วยธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัส ส่วนเนื้อฟันกลุ่ม novamin พบชั้นสเมียร์และผลึกในท่อนเนื้อ

ฟันส่วนต้นที่ประกอบด้วยธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และซิลิกา ทั้งยังพบผลึกขนาดประมาณ 5 ไมครอนบนเนื้อฟันบางตำแหน่งอีกด้วย ดังรูปที่ 2

**4. ผลการวิเคราะห์ลักษณะการกัดกร่อนผิวเนื้อฟันเมื่อใช้สารยึดติดแต่ละชนิด (etching pattern) บนเนื้อฟันทุกกลุ่มย่อย**

เมื่อทากรดฟอสฟอริกบนเนื้อฟันกลุ่ม negative และ positive control จะมีการกำจัดชั้นสเมียร์ออกทั้งหมดโดยพบรูเปิดท่อนเนื้อฟันชัดเจน ส่วนเนื้อฟันกลุ่ม pro-argin, pro-argin + mw และ novamin ยังคงพบผลึกหลงเหลือบนผิวเนื้อฟันและอุดตันท่อนเนื้อฟันบางส่วนอยู่ เมื่อทาไพรเมอร์ของสารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์บนเนื้อฟันกลุ่ม negative และ positive control จะพบเศษสเมียร์ตกค้างบนผิวเนื้อฟันเล็กน้อย ในขณะที่เนื้อฟันกลุ่ม pro-argin, pro-argin + mw และ novamin จะพบผลึกหลงเหลือบนผิวเนื้อฟัน ดังรูปที่ 3

**บทวิจารณ์**

โดยปกติแล้วในน้ำลายมนุษย์มีกลไกการลดอาการเสียวฟันตามธรรมชาติ ปริมาณแคลเซียมไอออน ฟอสเฟตไอออน และค่าความเป็นด่างในน้ำลายจะกระตุ้นให้เกิดการตกตะกอนของผลึกแคลเซียมฟอสเฟตบนผิวเนื้อฟันและท่อนเนื้อฟัน<sup>(19)</sup> และให้ผลเช่นเดียวกับในน้ำลายเทียมที่มีฤทธิ์เป็นด่าง<sup>(20)</sup> ดังนั้นการศึกษานี้จึงพิจารณาใช้ยาสีฟันและ/หรือน้ำยา


**ตารางที่ 4** แสดงค่าเฉลี่ยความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

**Table 4** Mean and standard deviation of microtensile bond strength

Adhesive Dentin Treatment	Microtensile Bond Strength (MPa)	
	Optibond™ FL (OP)	Clearfil™ SE Bond (SE)
Negative Control	48.64 ± 4.77 <sup>b,1</sup>	43.93 ± 3.23 <sup>B,2</sup>
Positive Control	52.78 ± 3.71 <sup>a,1</sup>	51.14 ± 5.56 <sup>A,1</sup>
Pro-Argin	41.58 ± 3.86 <sup>c,2</sup>	45.79 ± 5.87 <sup>A, <sup>B,1</sup></sup>
Pro-Argin + MW	31.38 ± 3.85 <sup>d,1</sup>	23.96 ± 3.69 <sup>D,2</sup>
Novamin	33.77 ± 2.86 <sup>d,2</sup>	36.13 ± 3.84 <sup>C,1</sup>

Significant difference is represented by different letters within column and numbers within row ( $p < 0.05$ )  
 ตัวอักษรที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของค่าในคอลัมน์ ตัวเลขที่แตกต่างกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในแถว






**รูปที่ 1** แผนภูมิแสดงจำนวนและร้อยละของความล้มเหลวบริเวณรอยแตกของกลุ่มการทดลองทั้งหมด  
**Figure 1** Diagram shows the number and percentage of failure modes in each group.

บัวปากผสมโปรอาร์จินและโนวามิน ร่วมกับการแช่ใน น้ำลายเทียมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเพื่อจำลองสภาวะ ให้ใกล้เคียงกับในช่องปาก และส่งเสริมให้เกิดการตกตะกอน ของแคลเซียมและฟอสเฟตมากที่สุด

ในการศึกษานี้ได้ขัดเนื้อฟันด้วยกระดาษทรายน้ำ ซิลิกอนคาร์ไบด์ 600 กริตเพื่อให้เกิดชั้นสเมียร์มาตรฐาน หลังจากนั้นแช่เนื้อฟันในสารละลายกรดซिटริกความเข้มข้น ร้อยละ 6 ซึ่งมีค่าความเป็นกรดต่างเท่ากับ 1.5 นาน 1 นาที เพื่อกำจัดชั้นสเมียร์จากการขัดด้วยกระดาษทรายน้ำ โดยหวังผลให้ยาสีฟันและน้ำยาบัวปากลดอาการเสียวฟันแพร่ ผ่านได้มากที่สุด ทั้งยังเป็นการจำลองการเกิดอาการเสียวฟัน ด้วย<sup>(15)</sup> โดยพบว่ากรดซिटริกสามารถละลายชั้นสเมียร์บน เนื้อฟันให้บางลง เผยให้เห็นรูเปิดท่อเนื้อฟันอย่างชัดเจน ดังรูปที่ 4 โดยกรดซिटริกจะละลายแร่ธาตุแคลเซียมและ ฟอสเฟตรอบท่อเนื้อฟัน (peritubular dentin) และระหว่าง ท่อเนื้อฟัน (intertubular dentin) ความลึกไม่เกิน 1 และ 0.7 ไมครอนตามลำดับ<sup>(21)</sup> ส่งผลทำให้เกิดรูพรุนขนาดเล็กบน ผิวเนื้อฟัน<sup>(21,22)</sup> สอดคล้องกับการทดลองที่พบว่ากลุ่ม positive control มีค่าความแข็งแรงยึดติดสูงกว่ากลุ่ม negative control อย่างมีนัยสำคัญเมื่อใช้สารยึดติดทั้งสอง ชนิด เนื่องจากการยึดติดเชิงกลของเนื้อฟันกับสารยึดติดเพิ่ม

มากขึ้น อีกทั้งมอโนเมอร์ที่มีความเป็นกรดจากสารยึดติด เคลียร์ฟิลเอสออบอนด์มีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นเมื่อมี การกำจัดชั้นสเมียร์บนผิวฟัน เนื่องจากลดปฏิกิริยาสะเทิน กับแร่ธาตุในชั้นสเมียร์ลง<sup>(23)</sup>

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ของเนื้อฟันกลุ่ม pro-argin, pro-argin + mw และ novamin พบลักษณะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5-2 ไมครอน โดยมีแคลเซียมและฟอสเฟตเป็นส่วนประกอบ ปิดท่อเนื้อฟันและกระจายทั่วไปในท่อเนื้อฟันส่วนต้น ซึ่ง สันนิษฐานว่าเกิดจากการเหนี่ยวนำแคลเซียมและฟอสเฟต ในยาสีฟันและน้ำยาบัวปากร่วมกับในน้ำลายเทียม ทำให้ เกิดการตกตะกอนเป็นผลึก โดยในกลุ่ม novamin ยังพบผลึก ขนาดใหญ่ประมาณ 5 ไมครอนบนผิวเนื้อฟันบางตำแหน่งซึ่ง มีธาตุ ซิลิกาในปริมาณเล็กน้อยด้วย สอดคล้องกับ Wang และคณะ<sup>(10)</sup> ที่ได้วิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุในชั้นสเมียร์ บนผิวเนื้อฟัน 3 กลุ่มคือกลุ่มที่แช่น้ำลายเทียม กลุ่มที่แปร งด้วยน้ำกลั่น และกลุ่มที่แปรงด้วยยาสีฟันผสมโนวามิน ผลพบว่าผิวเนื้อฟันของกลุ่มหลังมีปริมาณแคลเซียมและ ฟอสเฟตมากกว่ากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังพบซิลิกา ซึ่งไม่พบในชั้นสเมียร์ของกลุ่มอื่นอีกด้วย




**รูปที่ 2** ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงลักษณะของผิวเนื้อฟันภายหลังการเตรียมพื้นผิวชนิดต่าง ๆ (x10,000 เท่า); ลูกศรชี้ = ผลิตึก (A: กลุ่ม Negative control, B: กลุ่ม Positive control, C: กลุ่ม Pro-Argin, D: กลุ่ม Pro-Argin + MW, E: กลุ่ม Novamin)

**Figure 2** Scanning electron micrographs of each surface treatment (x10,000); arrow = mineral deposits (A: Negative control, B: Positive control, C: Pro-Argin, D: Pro-Argin + MW, E: Novamin)

ในปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับสารที่ช่วยเหนียวนำให้ผลิตึกแคลเซียมฟอสเฟตเกิดการตกตะกอนและส่งเสริมแร่ธาตุกลับคืนสู่ผิวฟัน เช่น โพรอาร์จิน โนวามิน และเคซีนฟอสโฟเปปไทด์อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟต (casien phosphopeptide-amorphous calcium phosphate; CPP-ACP) ส่วนใหญ่พบว่าฟันมีความแข็งแรงผิวสูงขึ้นและมีความต้านทานต่อกรดมากขึ้น<sup>(12,24-26)</sup> Sattanabanasuk และคณะ<sup>(27)</sup> พบว่าผลิตึกแคลเซียมฟอสเฟตบนเนื้อฟันที่เตรียมผิวด้วยทูธมูส (Tooth Mousse, GC Corp, Tokyo, Japan) ซึ่งมี


เคซีนฟอสโฟเปปไทด์อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตเป็นส่วนประกอบมีความต้านทานต่อกรดฟอสฟอริก ส่งผลให้การแทรกซึมของเรซินจากสารยึดติดออบติบอนด์เอฟแอลเกิดได้ยากขึ้น ความแข็งแรงยึดติดจึงต่ำกว่าเนื้อฟันปกติ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Cavalcanti และคณะ<sup>(28)</sup> ที่ใช้สารยึดติดระบบเอตซ์แอนดรีนส์ชนิด 2 ชั้นตอน แอดเปอร์ซิงเกิลบอนด์ทู (Adper™ SingleBond2, 3M ESPE, USA) กับเนื้อฟันที่เตรียมผิวด้วยยาสีฟันผสมโพรอาร์จิน คอลเกตเซนซิทิฟโปรลิฟ นาน 12 วัน พบว่าความแข็งแรงยึดติดมีค่าต่ำ



**รูปที่ 3** ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดแสดงลักษณะการกัดกร่อนผิวเนื้อฟันทุกกลุ่ม (x10,000 เท่า) (A: กลุ่ม Negative control, B: กลุ่ม Positive control, C: กลุ่ม Pro-Argin, D: กลุ่ม Pro-Argin + MW, E: กลุ่ม Novamin, 1 = กรดฟอสฟอริก, 2 = มอนอเมอร์ที่มีความเป็นกรด)

**Figure 3** Scanning electron micrographs of etching pattern of each surface treatment at (x10,000) (A: Negative control, B: Positive control, C: Pro-Argin, D: Pro-Argin + MW, E: Novamin, 1 = phosphoric acid, 2 = acidic primer)





**รูปที่ 4** ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด แสดงรูเปิดท่อเนื้อฟันหลังแช่กรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 6 นาน 1 นาที (x3,000 เท่า)

**Figure 4** Scanning electron micrographs of opening dentinal tubules after an immersion in 6% citric acid solution for 1 minute (x3,000)

กว่าเนื้อฟันปกติอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่าเมื่อใช้สารยึดติดออปติบอนด์เอฟแอลกับเนื้อฟันที่เตรียมผิวด้วยยาสีฟันและ/หรือน้ำยาบ้วนปากผสมโปรอาร์จินและโนวามิน มีค่าความแข็งแรงยึดติดต่ำกว่ากลุ่มควบคุมทั้งสองอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งเมื่อพิจารณาลักษณะเนื้อฟันดังกล่าวหลังทำการทดสอบฟอสฟอริกพบว่ามีผลึกหลงเหลือบนผิวเนื้อฟัน จึงเป็นไปได้ว่าผลึกแคลเซียมฟอสเฟตบนเนื้อฟันที่ผ่านการจำลองการตกผลึกดังกล่าวมีความต้านทานต่อการกัดด้วยกรดฟอสฟอริกและทำให้การยึดติดมีค่าต่ำกว่าปกติ

การศึกษานี้พบว่ากลุ่ม pro-argin + mw มีค่าความแข็งแรงยึดติดต่ำที่สุดเมื่อเทียบระหว่างการเตรียมผิวฟันแต่ละชนิด ไม่ว่าจะใช้สารยึดติดทั้งออปติบอนด์เอฟแอลหรือเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ อาจเนื่องมาจากในผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากผสมโปรอาร์จินมีน้ำมันไฮโดรจีเนตแคสเตอร์ (hydrogenated castor oil) เป็นส่วนประกอบซึ่งอาจขัดขวางการทำงานของสารยึดติด จากการสังเกตระหว่างทำการทดลองพบว่าผิวเนื้อฟันกลุ่มดังกล่าวยังคงเหลือความมันบนผิวเนื้อฟันขณะทาสารยึดติด อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ค่า

เฉลี่ยแบบจับคู่เปรียบเทียบความแข็งแรงยึดติดระหว่างสารยึดติดทั้งสองกับเนื้อฟันกลุ่ม pro-argin + mw พบว่าการใช้สารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์มีค่าการยึดติดต่ำกว่าออปติบอนด์เอฟแอลอย่างมีนัยสำคัญ สามารถอธิบายได้ว่าสารปรับสภาพ (primer) ของเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์มีน้ำเป็นตัวทำละลาย (water-based primer) จึงเกิดความไม่เข้ากันกับน้ำมันบนผิวเนื้อฟันและส่งผลให้การใช้สารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์กับเนื้อฟันที่เตรียมผิวชนิดนี้มีค่าต่ำที่สุดด้วยสารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์จัดเป็นสารยึดติดระบบเซลล์ไฮดรอกซีชนิดกรดอ่อนปรับสภาพชั้นสเมียร์โดยมอนอเมอร์ที่มีความเป็นกรด (acidic monomer) มีกลุ่มทำงานคือเทินเอ็มดีพี (10-methacryloyloxy-decyldihydrogen phosphate; 10-MDP) จะละลายแร่ธาตุในเนื้อฟันบางส่วนพร้อมกับมีการแทรกซึมของมอนอเมอร์ไปพร้อมกัน<sup>(29)</sup> อีกทั้งยังเกิดพันธะเคมีกับแคลเซียมบนเนื้อฟันด้วย ดังนั้นสารยึดติดนี้จึงอาศัยการยึดติดกับเนื้อฟันทั้งการยึดเชิงกลระดับอนุภาคและเชิงเคมีร่วมกัน<sup>(30)</sup> ซึ่งจากการทดลองนี้พบว่าความแข็งแรงยึดติดของสารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์กับเนื้อฟันกลุ่ม pro-argin มีค่าไม่ต่างจากกลุ่มควบคุมทั้งสอง คล้ายคลึงกับการศึกษาของ Pei และคณะ<sup>(31)</sup> ที่ทดสอบความแข็งแรงยึดติดระหว่างเนื้อฟันที่ผ่านการใช้สารลดอาการเสียวฟันผสมโปรอาร์จิน คอลเกตเซนซิทีฟไปรารีลฟ์กับสารยึดติดระบบเซลล์ไฮดรอกซีเคลียร์ฟิลไตรเอสบอนด์ (Clearfil S3 Bond, Kuraray Medical, Okayama, Japan) ที่มีกลุ่มทำงานเทินเอ็มดีพี พบว่ามีค่าไม่ต่างจากเนื้อฟันที่กำจัดชั้นสเมียร์ อย่างไรก็ตามปริมาณแร่ธาตุบนเนื้อฟันที่เพิ่มมากขึ้นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มทำงานในมอนอเมอร์ โดยแร่ธาตุบนผิวฟันสามารถเกิดปฏิกิริยาสะเทินทำให้ลดความเป็นกรดของมอนอเมอร์ซึ่งเป็นกรดอ่อนได้<sup>(23)</sup> เป็นผลให้เกิดการละลายแร่ธาตุในเนื้อฟันได้น้อยลง โดยพบว่าเนื้อฟันกลุ่ม novamin พบผลึกประกอบด้วยแร่ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และซิลิกาซึ่งไม่พบในเนื้อฟันกลุ่มอื่น เกิดการสะเทินกับความเป็นกรดในมอนอเมอร์และส่งผลให้เนื้อฟันกลุ่มดังกล่าวมีค่าความแข็งแรงยึดติดต่ำกว่ากลุ่มควบคุมทั้งสอง รวมทั้งเนื้อฟันกลุ่ม pro-argin ด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยแบบจับคู่ เนื้อฟันกลุ่ม pro-argin และ novamin ที่ใช้สารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์

กลับให้ค่าความแข็งแรงยึดติดสูงกว่าสารยึดติดออปติบอนด์ เอฟแอลอย่างมีนัยสำคัญ อาจเนื่องมาจากการเกิดพันธะเคมีระหว่างผลึกแคลเซียมฟอสเฟตบนเนื้อฟันกับเทินเอ็มดีพีในสารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ ซึ่งไม่พบพันธะเคมีดังกล่าวในสารยึดติดออปติบอนด์เอฟแอล

จากการพิจารณาลักษณะความล้มเหลวพบว่ามีแนวโน้มเกิดบริเวณระหว่างชั้นเพิ่มมากขึ้นในกลุ่ม pro-argin และ novamin อาจเป็นผลจากการยึดติดระหว่างผลึกแคลเซียมฟอสเฟตกับเนื้อฟันนั้นมีความแข็งแรงน้อยกว่าแคลเซียมฟอสเฟตในเนื้อฟันธรรมชาติ จึงเกิดการแตกหักภายในชั้นสารยึดติดหรือระหว่างชั้นเรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟันได้มาก ทั้งนี้ในกลุ่ม pro-argin + mw จะพบความล้มเหลวระหว่างชั้นมากกว่ากลุ่มอื่นซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบในน้ำยาบ้วนปากผสมโปรอาร์จิน

### บทสรุป

ภายใต้ขอบเขตการศึกษานี้สรุปได้ว่า การใช้ยาสีฟันและ/หรือน้ำยาบ้วนปากผสมโปรอาร์จินและโนวามินส่งผลต่อค่าความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดกับเนื้อฟัน การใช้สารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์กับเนื้อฟันที่ผ่านการใช้ยาสีฟันผสมโปรอาร์จินและโนวามินให้ค่าการยึดติดสูงกว่าการใช้สารยึดติดออปติบอนด์เอฟแอล อาจเนื่องมาจากผลึกแร่ธาตุที่เกิดขึ้นบนผิวเนื้อฟันและภายในท่อเนื้อฟันมีความต้านทานต่อกรดฟอสฟอริก จึงขัดขวางการยึดติดกับเนื้อฟัน อีกทั้งสารยึดติดเคลียร์ฟิลเอสอีบอนด์ยังมีกลุ่มทำงานในมอนอเมอร์ซึ่งจะช่วยเพิ่มการยึดติดโดยเกิดพันธะเคมีกับผลึกในท่อเนื้อฟันได้ นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อใช้น้ำยาบ้วนปากผสมโปรอาร์จินร่วมกับการใช้ยาสีฟันผสมโปรอาร์จิน มีผลทำให้ความแข็งแรงยึดติดของเนื้อฟันกับสารยึดติดทั้งสองชนิดลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับเนื้อฟันปกติ

### กิตติกรรมประกาศ

การศึกษานี้ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณบริษัท แอ็คเตอน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอสดีเอส เคอร์

จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์วัสดุเพื่อทำการศึกษา ขอขอบคุณ ผศ.ทพญ.สุพัชรา แสงอินทร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องแปรงฟันไฟฟ้า ขอขอบคุณดร.ธนพัฒน์ ศาสตราวุฒิจิ ที่ให้คำปรึกษาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และขอขอบคุณศูนย์วิจัยทันตวัสดุศาสตร์ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้

### เอกสารอ้างอิง

1. Tengrungsun T, Jamornnium Y, Tengrungsun S. Prevalence of dentine hypersensitivity among Thai dental patients at the faculty of dentistry, Mahidol University. *Southeast Asian J Trop Med Public Health* 2012; 43: 1059-1064.
2. Brännström M, Åström A. A study on the mechanism of pain elicited from the dentin. *J Dent Res* 1964; 43: 619-625.
3. Hodosh M. A superior desensitizer—potassium nitrate. *J Am Dent Assoc* 1974; 88: 831-832.
4. Markowitz K, Kim S. Hypersensitive teeth. Experimental studies of dentinal desensitizing agents. *Dent Clin North Am* 1990; 34: 491-501.
5. Bartold P. Dentinal hypersensitivity: a review. *Aust Dent J* 2006; 51: 212-218.
6. Que K, Fu Y, Lin L, et al. Dentin hypersensitivity reduction of a new toothpaste containing 8.0% arginine and 1450 ppm fluoride: an 8-week clinical study on Chinese adults. *Am J Dent* 2010; 23: 28A-35A.
7. Fu Y, Li X, Que K, et al. Instant dentin hypersensitivity relief of a new desensitizing dentifrice containing 8.0% arginine, a high cleaning calcium carbonate system and 1450 ppm fluoride: a 3-day clinical study in Chengdu, China. *Am J Dent* 2010; 23: 20A-27A.
8. Boneta A, Salas R, Mateo L, et al. Efficacy of a mouthwash containing 0.8% arginine, PVM/MA copolymer, pyrophosphates, and 0.05% sodium fluoride compared to a commercial mouthwash



- containing 2.4% potassium nitrate and 0.022% sodium fluoride and a control mouthwash containing 0.05% sodium fluoride on dentin hypersensitivity: a six-week randomized clinical study. *J Dent* 2013; 41: S34-41.
9. Wang Z, Sa Y, Chen H, *et al.* Effect of desensitising toothpastes on dentinal tubule occlusion: a dentine permeability measurement and SEM in vitro study. *J Dent* 2010; 38: 400-410.
  10. Wang Z, Jiang T, Sauro S, *et al.* The dentin remineralization activity of a desensitizing bioactive glass-containing toothpaste: in vitro study. *Aust Dent J* 2011; 56: 372-381.
  11. Kleinberg I. A new saliva-based composition for simple and effective treatment of dentinal sensitivity pain. *Dent Today* 2002; 21: 42-47.
  12. Burwell A, Litkowski L, Greenspan D. Calcium sodium phosphosilicate (Novamin<sup>®</sup>): remineralization potential. *Adv Dent Res* 2009; 21: 35-39.
  13. Arnold W, Prange M, Naumova E. Effectiveness of various toothpaste on dentin tubule occlusion. *J Dent* 2015; 43: 440-449.
  14. Salz U, Bock T. Testing adhesion of direct restoratives to dental hard tissue-a review. *J Adhes Dent* 2010; 12: 343-371.
  15. Vajrabhaya L, Korsuwannawong S, Harnirattisai C, Teinchai C. Changes in the permeability and morphology of dentine surfaces after brushing with a thai herbal toothpaste: A preliminary study. *Eur J Dent* 2016; 10: 239-244.
  16. Hunter M, Addy M, Pickles M, Joiner A. The role of toothpaste and toothbrushes in the aetiology of tooth wear. *Int Dent J* 2002; 52: 399-405.
  17. Montes M, De Goes M, Sinhoreti M. The in vitro morphological effects of some current pre-treatments on dentin surface: a SEM evaluation. *Oper Dent* 2005; 30: 201-212.
  18. Prasansuttiporn T, Nakajima M, Foxton RM, Tagami J. Scrubbing effect of self-etching adhesives on bond strength to NaOCl-treated dentin. *J Adhes Dent* 2012; 14: 121-127.
  19. Kleinberg I, Kaufman H, Wolff M. Measurement of tooth hypersensitivity and oral factors involved in its development. *Arch Oral Biol* 1994; 39: 63S-71S.
  20. Mukherjee S. Effect of various factors on the rate of phosphate precipitation in an inorganic solution and in saliva. *J Periodontal Res* 1968; 3: 146-162.
  21. Marshall GW, Wu-Magidi IC, Watanabe LG, *et al.* Effect of citric acid concentration on dentin demineralization, dehydration, and rehydration: atomic force microscopy study. *J Biomed Mater Res* 1998; 42: 500-507.
  22. Habelitz S, Balooch M, Marshall SJ, Balooch G, Marshall GW. In situ atomic force microscopy of partially demineralized human dentin collagen fibrils. *J Struct Biol* 2002; 138: 227-236.
  23. Suyama Y, Luhrs A, De Munck J, *et al.* Potential smear layer interference with bonding of self-etching adhesives to dentin. *J Adhes Dent* 2013; 15: 317-324.
  24. Reynolds EC. Calcium phosphate-based remineralization systems: scientific evidence? *Aust Dent J* 2008; 53: 268-273.
  25. Wefel JS. Novamin: likely clinical success. *Adv Dent Res* 2009; 21: 40-43.
  26. Sullivan R, Rege A, Corby P, *et al.* Evaluation of a dentrifice containing 8% arginine, calcium carbonate, and sodium monofluorophosphosilicate to repair acid-softened enamel using an intra-oral remineralisation model. *J Clin Dent* 2014; 25: A14-19.
  27. Sattanabanasuk V, Burrow MF, Shinada Y, Tagami J. Resin bonding to dentine after casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate (CPP-ACP) treatments. *J Adhes Sci Tech* 2009; 23: 1149-1161.

28. Cavalcanti A, Souza E, Lopes G, Freitas A, Araujo R, Mathias P. Effect of desensitizing dentifrice on the bond strength of different adhesive systems. *Bra J Oral Sci* 2013; 12: 148-152.
29. Van Meerbeek B, Yoshihara K, Yoshida Y, Mine A, De Munck J, Van Landuyt KL. State of art of self-etch adhesives. *Dent Mater* 2011; 27: 17-28.
30. Van Meerbeek B, De Munck J, Yoshida Y, et al. Adhesion to enamel and dentin: current status and future challenges. *Oper Dent* 2003; 28: 215-235.
31. Pei D, Liu S, Huang C, et al. Effect of pretreatment with calcium-containing desensitizer on the dentine bonding of mild self-etch adhesives. *Eur J Oral Sci* 2013; 121: 204-210.