

ผลของความยาวหมุดเกลียวขนาดเล็กเหล็กกล้าไร้สนิมต่อเสถียรภาพปฐมภูมิ: การศึกษาในอวัยวะ
Effects of Stainless Steel Miniscrew Length on Primary Stability: An *in vitro* Study

ตันฝน ดามัง¹, คณิช ตรีภูวพฤทธิ์², อีระวัฒน์ โชติกเสถียร²

¹นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

²ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tonfon Damang¹, Dhirawat Jotikasthira², Kanich Tripuwabhut²

¹Graduate student, Division of Orthodontics Dentistry, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

²Department of Orthodontics and Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

Received: 14 January, 2020

Revised: 14 February, 2020

Accepted: 31 March, 2020

Corresponding author

อีระวัฒน์ โชติกเสถียร

ศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200

Dhirawat Jotikasthira

Professor, Department of Orthodontics and Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

Chiang Mai 50200, Thailand

E-mail: dhirawat.j@gmail.com

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของความยาวหมุดเกลียวเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดเล็กที่มีต่อแรงบิดในการใส่ที่มากที่สุด และแรงต้านทานการดึงในแนวตั้ง ณ ตำแหน่งที่มีความหนาแน่นของกระดูกและความหนาของกระดูกที่บดต่ำ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ: หมุดเกลียวเหล็กกล้าไร้สนิมขนาดเล็กจำนวน 36 ตัว ถูกแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 12 ตัว) ตามขนาด ได้แก่ 2 มิลลิเมตร x 8 มิลลิเมตร, 2 มิลลิเมตร x 10 มิลลิเมตร และ 2 มิลลิเมตร x 12 มิลลิเมตร หมุดเกลียวขนาดเล็กถูกขันเข้าไปในแท่งกระดูกเทียม ซึ่งกระดูกเทียมถูกสร้างขึ้นมาจากมี 2 ความหนาแน่น 20 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต และ 10 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต เพื่อจำลองกระดูกที่บดและกระดูกพรุนบริเวณสันกระดูกโหนกแก้มส่วนใต้ตัดแปรตามลำดับ ทำการทดสอบแรงบิดในการใส่ที่มากที่สุดและแรงต้านทานการดึงในแนวตั้งด้วยเครื่องวัดแรงบิดแบบดิจิทัลและเครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ตามลำดับ ทำการวิเคราะห์ทางสถิติของผลที่ได้โดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการเปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยวิธีทьюกีที่ระดับนัยสำคัญร้อยละ 5

ผลการศึกษา: หมุดเกลียวขนาดเล็ก 2 มิลลิเมตร x 12 มิลลิเมตร มีแรงบิดในการใส่ที่มากที่สุด ($6.03 + 0.21$ นิวตันเซนติเมตร) มากกว่าหมุดเกลียวขนาดเล็ก 2 มิลลิเมตร x 8 มิลลิเมตร ($4.91 + 0.20$ นิวตันเซนติเมตร) และ 2 มิลลิเมตร x 10 มิลลิเมตร ($4.88 + 0.18$ นิวตันเซนติเมตร) อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่เดียวกันไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของแรงบิดในการใส่ที่สูงสุดระหว่างหมุดเกลียวขนาดเล็ก 2 มิลลิเมตร x 8 มิลลิเมตร และ 2 มิลลิเมตร x 10 มิลลิเมตร แรงต้านทานการดึงในแนวตั้งของหมุดเกลียวขนาดเล็ก 2 มิลลิเมตร x 8 มิลลิเมตร, 2 มิลลิเมตร x 10 มิลลิเมตร และ 2 มิลลิเมตร x 10 มิลลิเมตร มีค่า $76.49 + 1.54$ นิวตัน $86.22 + 2.16$ นิวตัน และ $108.91 + 2.88$ นิวตัน ตามลำดับ และพบว่าแรงต้านทานการดึงในแนวตั้งมีปริมาณมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามการเพิ่มขึ้นของความยาวหมุดเกลียวขนาดเล็ก

บทสรุป: หมุดเกลียวขนาดเล็กทุกกลุ่มทำให้เกิดแรงบิดในการใส่ที่มากที่สุดที่เหมาะสมในการปักหมุดเกลียวขนาดเล็ก ณ ตำแหน่งที่มีความหนาแน่นของกระดูกและความหนาของกระดูกที่บดต่ำ

คำสำคัญ: หมุดเกลียวขนาดเล็ก เสถียรภาพปฐมภูมิ แรงบิดในการใส่ แรงต้านทานการดึงในแนวตั้ง

Abstract

Objective: To determine the effects of different stainless steel miniscrew implant lengths on maximum insertion torque and pull-out strength in a location with relatively low bone density and cortical bone thickness.

Materials and Methods: Thirty-six stainless steel miniscrew implants were evenly assigned to three groups (n=12) according to size: 2 mm x 8 mm, 2 mm x 10 mm, and 2 mm x 12 mm. The implants were wrenched into artificial bone blocks. The artificial bone blocks were made of two different densities, 20 pounds per cubic foot (pcf) and 10 pcf, to replicate the cortical and cancellous bone on the modified infrazygomatic crest area, respectively. The maximum insertion torque and pull-out strength were measured using a digital torque gauge and universal testing machine, respectively. One-way analysis of variance (ANOVA) and Tukey's multiple comparison test were performed. The significance level was determined at 5%.

Results: The 2 mm x 12 mm miniscrew implants had significantly greater maximum insertion torque (6.03 ± 0.21 Ncm) than the 2 mm x 8 mm (4.91 ± 0.20 Ncm) and 2 mm x 10 mm (4.88 ± 0.18 Ncm) implants, whereas there was no significant difference between the 2 mm x 8 mm and the 2 mm x 10 mm implants. The pull-out strength of the 2 mm x 8 mm, 2 mm x 10 mm and 2 mm x 12 mm miniscrew implants were 76.49 ± 1.54 N, 86.22 ± 2.16 N and 108.91 ± 2.88 N, respectively. The pull-out strength significantly increased in a length-dependent manner.

Conclusions: All groups provide appropriate maximum insertion torque for miniscrew implant placement in a location with relatively low bone density and cortical bone thickness.

Keywords: miniscrew implant; primary stability; insertion torque; pull-out strength