

ฟันปลอมติดแน่นเซรามิกล้วนเซอรโคเนีย Zirconia All-ceramic Fixed Partial Dentures

วารภรณ์ ภูริวารังกุล¹, นภาพร อัจฉริยะพิทักษ์²

¹นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตแพทยศาสตร์
แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

²ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Varaporn Puriwarangkakul¹, Napaporn Adchariyapitak²

¹Higher Graduate Student, Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

²Department of Restorative Dentistry and Periodontology, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

ชม.ทันตสาร 2553; 31(1) : 47-55

CM Dent J 2010; 31(1) : 47-55

บทคัดย่อ

ฟันปลอมติดแน่นเซรามิกล้วนได้รับความนิยมสนใจอย่างมากเนื่องจากมีข้อดีเด่นเรื่องความสวยงามและความต้องการวัสดุบูรณะปราศจากโลหะของผู้ป่วย ยิทธิเรียมเตตระโกนอลเซอรโคเนียโพลีคริสทอลมีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านความแข็งแรง จึงถูกคาดหวังว่าจะสามารถเป็นทางเลือกการรักษาที่ให้ผลสำเร็จในระยะยาว ฟันปลอมติดแน่นเซอรโคเนียที่สร้างด้วยระบบแคดแคมมีความแนบสนิทที่ดีกว่าฟันปลอมติดแน่นโลหะเคลือบเซรามิก แต่อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ทางคลินิก อัตราความสำเร็จของเซอรโคเนียเฟรมเวิร์คในระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี ของการศึกษาส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 100 มีอัตราการอยู่รอดร้อยละ 73.9 ถึงร้อยละ 100 การแตกบิ่นของเซรามิกวีเนียร์เป็นปัญหาแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุด การศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบันบ่งชี้ว่า สามารถเลือกใช้ฟันปลอมติดแน่นเซอรโคเนียสามยูนิตและสี่ยูนิตได้ทั้งในฟันหน้าและฟันหลังเมื่อพิจารณาเลือกผู้ป่วยได้เหมาะสม

คำสำคัญ: เซอรโคเนีย ฟันปลอมติดแน่นเซรามิกล้วน ความสวยงาม

Abstract

All-ceramic fixed partial dentures have been increasing interest due to demand for esthetic and metal-free restorations of the patients. Yttrium tetragonal zirconia polycrystals has the highest mechanical properties, and promising long term clinical performance. Marginal fit of zirconia fixed partial dentures machined by CAD/CAM systems are lower than metal-ceramic fixed partial dentures but within the range of clinical acceptability. The 1-5 year success rates of frameworks in most studies were 100% and survival rates were 73.9-100%. The most common complications of zirconia fixed partial dentures were chipping of porcelain veneer. Recent studies indicate that with proper patient selection, 3-4 unit zirconia fixed partial dentures are suitable for replacement of anterior and posterior teeth.

Keywords: zirconia, fixed partial dentures, esthetics

ฟันปลอมติดแน่นโลหะเคลือบเซรามิกให้ผลสำเร็จที่ดีทางคลินิกในระยะยาว⁽¹⁾ แต่เนื่องจากสีคล้ำของโครงโลหะภายใน ทำให้การลอกเลียนสีสวยงามของฟันธรรมชาติกระทำได้อย่าง โดยเฉพาะในรายที่มีพื้นที่จำกัดสำหรับวัสดุวีเนียร์ที่ฉาบภายนอก นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการแพ้โลหะได้⁽²⁾ ข้อดีเด่นของวัสดุสร้างเฟรมเวิร์คเซรามิกล้วนความแข็งแรงสูง (high-strength all-ceramic) คือมีสีขาวสวยงามกว่า ทันตแพทย์จึงสามารถกำหนดฟันสีไลน์พอดีชอบหรืออยู่เหนือขอบเหงือกเล็กน้อยโดยไม่เสียความสวยงาม^(1,3) นอกจากนี้เซรามิกล้วนยังมีคุณสมบัติเป็นสื่อนำอุณหภูมิได้ต่ำ จึงมักไม่พบปัญหาการเสียวฟันและระคายเคืองโพรงประสาท จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และยังสามารถต้านทานการกัดกร่อนและมีความเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อจึงไม่เกิดการแพ้⁽⁴⁾

ประเภทของระบบเซรามิกล้วนความแข็งแรงสูง

เซรามิกความแข็งแรงสูงได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สร้างโครงสร้างรับของฟันปลอมติดแน่นเซรามิกล้วน มีห้าประเภท⁽⁵⁻⁷⁾ ดังนี้

แก้วลิเทียมไดซิลิเกตเซรามิก (Lithium disilicate glass-ceramic) ระบบนี้ใช้สำหรับสร้างครอบฟันหน้า ครอบฟันหลังและฟันปลอมติดแน่นขนาดสั้น เช่น ไอพีเอส-เอ็มเพรสทู (IPS Empress 2: Ivoclar North America, Amherst, NY)

เซรามิกชนิดอะลูมินาที่แทรกซึมด้วยแก้ว (Glass - infiltrated alumina ceramic) ใช้การเผาแก้วที่อุณหภูมิสูงให้หลอมเหลว เพื่อแทรกซึมสู่ผิวอะลูมินาที่มีรูพรุน (sintered-alumina glass-infiltrated) สำหรับสร้างครอบฟันหน้า ครอบฟันหลัง และฟันปลอมติดแน่นขนาดสั้นในฟันหน้า ตัวอย่างเช่น อินซีแรมอะลูมินา (In-Ceram Alumina: Vita Zahnfabrick, Bad Sackingen, Germany)

เซรามิกชนิดอะลูมินาที่แทรกซึมด้วยแก้วร่วมกับเซอร์โคเนียที่ถูกทำให้เสถียรบางส่วน (Glass-infiltrated alumina with partially stabilized zirconia ceramic) เป็นการให้เซรามิกชนิดอะลูมินาที่แทรกซึมด้วยแก้วร่วมกับเซอร์โคเนียที่ถูกทำให้เสถียรบางส่วน (Partially stabilized

zirconia) ร้อยละ 35 เป็นวัสดุสร้างโครงสร้างรับ เช่น ระบบอินซีแรมเซอร์โคเนีย (In-Ceram Zirconia: Vita Zahnfabrick, Bad Sackingen, Germany)

เซรามิกชนิดอะลูมินาออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูง (Densely sintered high-purity aluminum-oxide ceramic) เป็นวัสดุสร้างโครงสร้างรับแข็งแรงสูงที่ปราศจากแก้ว แนะนำให้ใช้สำหรับครอบฟันหน้า ครอบฟันหลัง ส่วนการใช้สร้างฟันปลอมติดแน่นขนาดสั้นยังคงเป็นที่สงสัย เช่น ระบบโพรเซราอลซีแรม (Procera All Ceram system: Nobel Biocare Goteborg, Sweden)

เซรามิกชนิดยิทเทรียมเตตระโกนอลเซอร์โคเนีย-โพลีคริสทอล (Yttrium tetragonal zirconia polycrystals ceramic: Y-TZP) มีรูปร่างเป็นผลึกแข็งแรงสูงที่ปราศจากแก้ว ข้อบ่งชี้ในการใช้งาน สามารถใช้สร้างครอบฟันหน้า ครอบฟันหลัง และฟันปลอมติดแน่น

ปัจจุบันวัสดุสร้างโครงสร้างรับสำหรับฟันปลอมติดแน่นเซรามิกล้วน นิยมใช้เซรามิก ชนิดยิทเทรียมเตตระโกนอลเซอร์โคเนียโพลีคริสทอลมากที่สุด⁽⁸⁻¹¹⁾ ซึ่งมีค่ากำลังแรงดัด 900-1200 เมกะปาสคาล ค่าความเหนียวของการแตกหัก 9-10 MPa/m^{1/2} ความแข็งแรงดังกล่าวเกิดจากกระบวนการที่เรียกว่า การเพิ่มกำลังความแข็งแรงจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (transformation toughening) ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซอร์โคเนีย จากผลึกเตตระโกนอลเป็นผลึกโมโนคลินิก ซึ่งมีปริมาตรใหญ่กว่าร้อยละ 3-5 ทำให้เกิดแรงบีบอัดที่ส่วนปลายของรอยร้าว ส่งผลให้ความต้านทานการแตกหักเพิ่มขึ้นและการขยายตัวของรอยร้าวลดลง⁽¹²⁾ เซอร์โคเนียจึงมีคุณสมบัติเชิงกลที่เหนือกว่าเซรามิกชนิดอื่น และอาจเหมาะสำหรับเป็นวัสดุสร้างโครงสร้างรับของฟันปลอมติดแน่นในฟันหลัง^(1,7,11) นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติยอมให้แสงลอดผ่านได้ ขณะเดียวกัน สามารถปกปิดฟันที่มีการเปลี่ยนสี หรือมีแกนเป็นโลหะ หรือรากเทียมที่มีฟันหลักเป็นโลหะได้ และมีความที่บร้งสีคล้ายโลหะ ทำให้สามารถตรวจสอบประเมินวัสดุบูรณะจากภาพถ่ายรังสีได้^(5,6) วิธีการสร้างอาจใช้การสร้างขึ้นงานขึ้นแบบดั้งเดิม หรือแคดแคมเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่า

ระบบแคดแคม (CAD/CAM systems)

แคดแคม เป็นตัวอักษรย่อที่ใช้เรียกสิ่งบูรณะที่สร้างโดยเทคโนโลยีมิลลิ่ง (milling technology) CAD ย่อมาจาก คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (computer-aided design) และ CAM ย่อมาจาก คอมพิวเตอร์ช่วยผลิต (computer-aided manufacturing)⁽¹³⁾ ประกอบด้วย สแกนเนอร์ (Scanners) ลอกเลียนรายละเอียดของฟัน แล้วเปลี่ยนเป็นข้อมูลทางดิจิทัลให้ซอฟต์แวร์ออกแบบเฟรมเวิร์คของครอบฟันและฟันปลอมติดแน่น ก่อนส่งข้อมูลให้เครื่องกลึงสร้างเฟรมเวิร์ค⁽¹³⁾

เฟรมเวิร์คสามารถสร้างจากแท่งเซอโรโคเนียเซรามิกที่ถูกเผาให้แข็งตัวบางส่วน เช่นระบบ ลาวา (LAVA®: 3M ESPE, Seefeld, Germany) เซอร์คอน (Circon®: Dentsply Ceramco, USA) ซีเรคอินแลป (Cerec Inlab®: Sirona, Germany) โปรเซราอลเซอโรคอน (Procera® AllZirkon: Noble Biocare, USA) ซึ่งต้องให้มีขนาดใหญ่กว่าที่ต้องการจริงเพื่อชดเชยการหดตัวที่จะเกิดขึ้นร้อยละ 20-25 จากการเผาให้แข็งตัวสมบูรณ์ขั้นสุดท้าย (final sintering) หรือสร้างจากแท่งเซอโรโคเนียเซรามิกที่ถูกเผาให้แข็งตัวสมบูรณ์แล้ว จึงไม่มีการหดตัว ไม่เกิดการบิดเบี้ยวและไม่เสียเวลาในการเผา เช่น ระบบดีซีอีเอสเพรซีเดนซ์ (DCS-Precident®: Dentsply Austenal, York, Pa, USA) และดีซีเซอร์คอน (DC-Zirkon®: DCS Dental, Switzerland) แต่เครื่องมือต้องมีความแข็งแรงและคงตัวสูงมาก ใช้เวลาในการกลึงนาน เข้มกรอบเกิดการสึกกร่อนสูง⁽¹³⁾

การพิจารณาเลือกผู้ป่วย

ควรพิจารณาเลือกฟันปลอมติดแน่นเซรามิกกลั่นในผู้ป่วยที่ต้องการความสวยงามอย่างยิ่ง ผู้ที่แพ้โลหะหรือปฏิเสธการใช้โลหะ ซึ่งต้องพิจารณาควบคู่กับปัจจัยสำคัญคือ ระยะปลอดการสบขณะขากรรไกรพัก (inter-occlusal distance) การโยกของฟันหลัก และนิสัยทำงานนอกหน้าที่ของผู้ป่วย (parafunctional habits)^(5,14,15) เนื่องจากความสามารถในการต้านทานการแตกหักของสิ่งบูรณะขึ้นอยู่กับขนาด รูปร่าง ตำแหน่งของคอนเน็คเตอร์ รวมทั้งความยาวของพอนติก^(9,11,16) สภาพของสันเหงือกว่างต้องมีระยะปลอดการสบขณะขากรรไกรพัก และ

ความสูงของฟันที่จะใช้เป็นฟันหลักเพียงพอ สำหรับเป็นที่ยึดของคอนเน็คเตอร์และพอนติก โดยใช้เครื่องมือตรวจปริทันต์ (periodontal probe) วัดความสูงจากเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟัน (interproximal papilla) ถึงช่องระหว่างฟันตัด (incisal embrasure) หรือสันริมฟัน (marginal ridge) ได้ไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิเมตร จึงถือว่าเพียงพอสำหรับความสูงของคอนเน็คเตอร์ฟันปลอมติดแน่นเซรามิกกลั่น⁽⁵⁾ ในรายที่มีระยะปลอดการสบขณะขากรรไกรพักไม่เพียงพอ ต้องพิจารณาให้การรักษาด้วยวัสดุอื่น เช่น โลหะเคลือบเซรามิก ซึ่งแข็งแรงกว่า⁽⁶⁾ นอกจากนี้พอนติกควรมีความยาวไม่เกินความยาวของฟันกรามใหญ่ข้างซี่ที่หนึ่ง และแกนด้านในควรสร้างจากวัสดุสร้างโครงสร้างรับที่แข็งแรง⁽¹⁷⁾

การสะสมแรงเครียดบริเวณคอนเน็คเตอร์ เพิ่มความเสี่ยงต่อการแตกหักของสิ่งบูรณะเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นก่อนให้การรักษาด้วยสิ่งบูรณะดังกล่าวจำเป็นต้องประเมินสภาวะปริทันต์ของฟันหลักซึ่งควรแข็งแรงดี⁽⁵⁾ หรืออาจโยกได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และผู้ป่วยไม่ควรมีนิสัยทำงานนอกหน้าที่ เช่น การนอนกัดฟัน การบูรณะด้วยเซรามิกกลั่นต้องประเมินอย่างระมัดระวัง หากผู้ป่วยยืนยันเลือกการรักษาด้วยวัสดุบูรณะที่ปราศจากโลหะ ควรเลือกใช้วัสดุสร้างแกนที่แข็งแรงที่สุดร่วมกับการออกแบบฟันและออกแบบโครงสร้างรับที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยต้องยอมรับการใส่สิ่งกันกระแทกฟัน (occlusal guard) เพื่อป้องกันการแตกหักของสิ่งบูรณะเช่นเดียวกัน⁽⁶⁾

ข้อจำกัดในการใช้

ผู้ป่วยหลายรายไม่สามารถทำฟันปลอมติดแน่นกระเบื้องกลั่นได้ เนื่องจากระยะปลอดการสบขณะขากรรไกรพัก ซึ่งเป็นที่ยึดของคอนเน็คเตอร์มีขนาดไม่เพียงพอ การสร้างคอนเน็คเตอร์ให้สูงอาจปิดช่องระหว่างคอฟัน (cervical embrasure) เป็นอุปสรรคต่อการทำความสะอาดและทำลายสุขภาพของเหงือกระหว่างฟัน นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ฟันหน้ามีภาวะสบลึก ฟันหลักที่สั้น ฟันคู่สบที่ยื่นยาวลงในช่องว่างของพอนติก สิ่งเหล่านี้ล้วนจำกัดความสูงของคอนเน็คเตอร์^(11,14) เช่นเดียวกับฟันหลักที่โยกมากกว่าระดับหนึ่งและฟันปลอมติดแน่นเซรามิกกลั่นชนิดแคนดิลีเวอร์ ทำให้เกิดความเครียดสูงบริเวณคอนเน็คเตอร์

เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการแตกหัก จึงไม่ควรสร้างสิ่งบูรณะเซรามิกล้นดังกล่าวกว่า^(6,18) นอกจากนี้ไม่ควรใช้สิ่งบูรณะเซรามิกล้นในผู้ป่วยที่มีนิสัยทำงานนอกหน้าที่ ที่ไม่สามารถควบคุมได้⁽¹¹⁾

การกรอแต่งฟันหลัก

การกรอแต่งฟันสำหรับรองรับฟันปลอมติดแน่นเซอรโคเนีย ทำตามหลักการทั่วไปของครอบฟันเซรามิกล้น⁽⁶⁾ กล่าวคือฟันขึ้นไลน์เป็นดีฟแซมเฟอร์หรือราวดีโซลเดอร์ตรงระดับขอบเหงือกหรือต่ำกว่าขอบเหงือก 0.5 มิลลิเมตร และไลน์แองเกิลทุกแห่งต้องมนปราศจากมุมแหลมคม^(6,13,15) กรอลดด้านบดเคี้ยว (occlusal reduction) 1.5-2.0 มิลลิเมตร กรอลดแนวแกนตั้ง (axial reduction) 1.2-1.5 มิลลิเมตร และความสอบแนวแกนตั้ง (axial taper) 5-6 องศา^(15,19) อีกทั้งต้องกรอแต่งฟันเพื่อให้เกิดการยึดอยู่การด้านอยู่เพียงพอ⁽⁶⁾ การกรอฟันที่เหมาะสมย่อมอำนวยความสะดวกแก่การถอดใส่และถอดได้ชัดเจนสามารถถอดออกแบบโครงสร้างรับได้เหมาะสม มีความหนาสม่ำเสมอสำหรับรองรับวัสดุวีเนียร์ซึ่งเป็นเซรามิกได้ดี และได้ขอบฟันปลอมที่มีความแนบสนิท⁽¹³⁾

การยึดด้วยซีเมนต์

การเลือกชนิดของซีเมนต์และวิธีการยึดสัมพันธ์กับทั้งส่วนประกอบและความแข็งแรงของวัสดุสร้างเฟรมเวิร์ค สำหรับกลาสเซรามิกสามารถใช้กรดกัดและยึดติดกับโครงสร้างของฟันได้ แต่เซอรโคเนียไม่สามารถใช้กรดกัดได้เพราะไม่มีแก้วในโครงสร้างจุลภาค แต่เนื่องจากเซอรโคเนียมีความแข็งแรงสูงกว่า จึงสามารถใช้การยึดด้วยซีเมนต์มาตรฐานทั่วไป หรือเลือกการยึดด้วยแอดฮีซีฟซีเมนต์วิธีอื่น⁽⁶⁾

ความแนบสนิทของขอบ

ฟันปลอมติดแน่นเซอรโคเนียที่สร้างด้วยระบบแคดแคม มีค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนของขอบระหว่าง 60.5-74.0 ไมครอน ส่วนใหญ่มีขอบสันเกินไปร้อยละ 70-93 และมีขอบเกินในแนวระนาบร้อยละ 84-89⁽²⁰⁾ และมีแนวโน้มสูงขึ้นในเฟรมเวิร์คที่ยาวกว่า อาจเป็นเพราะลักษณะรูปร่างที่ซับซ้อนกว่า และมีความแนบสนิทของขอบและ

ภายในครอบฟันดีกว่ากลาสเซรามิก⁽²¹⁾ เนื่องจากกระบวนการเผาให้เกิดผลึก (heat crystallization) ของแก้วลิเทียมไดซิลิเกตเซรามิก ทำให้เกิดการหดตัวร้อยละ 0.27⁽²¹⁾ ซึ่งการสร้างด้วยระบบแคดแคมไม่ได้ชดเชยการหดตัวนี้เหมือนการหดตัวของเซอรโคเนีย นอกจากนี้ระบบแคดแคมยังสร้างความแนบสนิทของขอบและภายในฟันปลอมติดแน่นเซอรโคเนียได้แม่นยำกว่าการขึ้นรูปด้วยน้ำสลิตและแคมเทคนิค⁽²¹⁾

สอดคล้องกับการศึกษาของ Beuer และคณะ⁽²²⁾ พบว่าระบบแคดแคมให้ความแนบสนิทของขอบดีกว่าระบบแคมของเซอรโคเนียอย่างมีนัยสำคัญ เพราะเซอรโคเนียมีกระบวนการสร้างที่ซับซ้อนกว่าและต้องทำด้วยมือร่วมด้วย เช่น การทาดายสเปซเซอร์ (die spacer) การขึ้นรูปด้วยซีเมนต์ และการนำแบบซีเมนต์ออกจากแบบจำลองอาจเกิดการบิดเบี้ยวได้ นอกจากนี้การสแกนด้านในของแบบซีเมนต์ทำได้ยากกว่าการสแกนแบบจำลอง สาเหตุอื่นอาจเกิดจากการกรอแต่งฟันปลอมในขั้นตอนการลองสวมบนแบบจำลอง เพราะเซอรโคเนียต้องใช้เวลาในการกรอแต่งฟันปลอมนานกว่าระบบแคดแคมอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยช่องว่างบริเวณขอบครอบฟันยังน้อยกว่า 120 ไมครอน⁽²²⁾ การศึกษาทางคลินิกก็ให้ผลที่สอดคล้องกัน⁽²³⁾ คือฟันปลอมติดแน่นเซอรโคเนียมีความแนบสนิทของขอบที่ยอมรับได้ในคลินิก⁽²⁰⁻²⁶⁾ แต่ดีกว่าฟันปลอมติดแน่นโลหะเคลือบเซรามิก⁽²³⁾

เทคนิคการกลึงมีผลต่อความแนบสนิทของฟันปลอมติดแน่นเซอรโคเนีย จากการศึกษาแบบโพโรเซรามิช่องว่างสำหรับซีเมนต์บริเวณแซมเฟอร์กว้างกว่าระบบลาวา ทำให้ฟันปลอมสวมเข้าที่ (seating) ได้สมบูรณ์และเป็นผลให้ขอบมีความแนบสนิทดีกว่า^(25,26) ขนาดเล็กที่สุดที่กลึงได้ขึ้นอยู่กับขนาดของเข็มกรอของเครื่องกลึง ดังนั้นโครงสร้างที่มีขนาดเล็กกว่าเข็มกรอก็จะถูกกำจัดออกไปเกินความจำเป็น และเป็นเหตุให้ช่องว่างภายในกว้างกว่าค่าที่ตั้งไว้⁽²³⁾ พบว่าการเผาเซรามิกและการเกรซไม่มีผลต่อความแนบสนิทของฟันปลอมติดแน่นระบบแคดแคมเซอรโคเนียมออกไซด์เซรามิก⁽²⁴⁾

ความสำเร็จทางคลินิก (Clinical success)

การศึกษาส่วนใหญ่มีอัตราความสำเร็จของเฟรม-

เวิร์คและอัตราการอยู่รอดของฟันปลอมร้อยละ 100^(9,10,27-29) (ตารางที่ 1) ยกเว้นการศึกษาของ Sailer และคณะ^(30, 31) ที่มีอัตราความสำเร็จของเฟรมเวิร์คร้อยละ 97.8 ในเวลา 5 ปี จากการแตกหักของเฟรมเวิร์ค 1 ราย และอัตราการอยู่รอดร้อยละ 84.8 ในเวลา 3 ปี และร้อยละ 73.9 ในเวลา 5 ปี เพราะปัญหาฟันผุ และการแตกบิ่นของเซรามิกวีเนียร์ เมื่อเปรียบเทียบกับฟันปลอมติดแน่นเซรามิก ล้วนชนิดอื่น เซอร์โคเนียมีอัตราความสำเร็จของเฟรมเวิร์คสูงกว่า เช่น แก้วลิเทียมไดซิลิเกตเซรามิก มีรายงานความล้มเหลวสูงจากการแตกหักรุนแรงถึงร้อยละ 50⁽³²⁾ ฟันปลอมติดแน่น 3 ยูนิตในฟันหลังของอินซีแรมเทคนิค มีอัตราความสำเร็จร้อยละ 90⁽³³⁾ และฟันปลอมติดแน่นอินซีแรมเซอร์โคเนียฟันหลังในเวลา 3 ปี มีอัตราการอยู่รอดร้อยละ 94.5⁽³⁴⁾ อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางคลินิกของฟันปลอมติดแน่นเซอร์โคเนียยังมีน้อยและระยะเวลาสั้น จึงควรมีการศึกษาในระยะยาวต่อไป เพื่อสามารถเปรียบเทียบกับฟันปลอมติดแน่นโลหะเคลือบกระเบื้องได้

ปัญหาแทรกซ้อนทางคลินิก

ฟันผุเป็นปัญหาแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุดของฟันปลอมติดแน่นแบบดั้งเดิม พบร้อยละ 0-27⁽³⁵⁾ ขณะที่ฟันปลอมติดแน่นเซรามิก ล้วนเซอร์โคเนียส่วนใหญ่^(9,10,27-29) ไม่พบการผุของฟันหลัก ยกเว้นการศึกษาของ Sailer และคณะ^(30,31) ที่พบฟันผุซ้ำ ร้อยละ 21.7 (ตารางที่ 2 และ 3) เนื่องจากการศึกษานี้เกิดความคลาดเคลื่อนของ

ขอบฟันปลอมสูงถึงร้อยละ 58.7⁽³⁰⁾ จึงนำไปสู่การเกิดฟันผุตามมา ปัญหาแทรกซ้อนของฟันปลอมติดแน่นเซรามิก ล้วนเซอร์โคเนียที่พบบ่อยคือ การแตกหักของวีเนียร์เซรามิก^(9,10,27,29-31) (รูปที่ 1) ซึ่งพบสูงกว่าฟันปลอมติดแน่นแบบดั้งเดิม⁽³⁵⁾ อาจเนื่องจากขาดการรองรับที่เหมาะสมของเซอร์โคเนียเฟรมเวิร์ค⁽²⁷⁾ ทำให้วัสดุวีเนียร์หนาเกินไป การออกแบบในขนาดต่ำจำเป็นต้องสร้างเซอร์โคเนียเฟรมเวิร์คให้มีลักษณะเหมือนกับรูปร่างของฟัน เพื่อให้กระจายแรงได้ดีกว่าและวีเนียร์เซรามิกมีความเหมาะสม

สำหรับปัญหาแทรกซ้อนอื่น เช่น ความจำเป็นต้องรักษาคลองรากฟัน การสูญเสียการยึดติด ปัญหาด้านความสวยงาม โรคปริทันต์ และการแตกหักของฟันหลัก พบอุบัติการณ์คล้ายกับที่พบในฟันปลอมติดแน่นแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม การศึกษาของฟันปลอมติดแน่นเซอร์โคเนียยังมีน้อยและระยะเวลาสั้นกว่าฟันปลอมติดแน่นแบบดั้งเดิม จึงยังไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ชัดเจน


สรุป

จากการศึกษาพบว่าสามารถเลือกใช้ฟันปลอมติดแน่นเซอร์โคเนียสามยูนิตและสี่ยูนิต ได้ทั้งในฟันหน้าและฟันหลัง เมื่อพิจารณาเลือกผู้ป่วยได้เหมาะสม เช่น มีระยะปลอดการสบขณะขากรรไกรพักและความสูงของฟันหลักเพียงพอ สำหรับเป็นที่อยู่ของเฟรมเวิร์คและเซรามิกวีเนียร์ ขนาดของคอนเน็คเตอร์และพอนติกเป็นไป

ตารางที่ 1 แสดงการศึกษาทางคลินิกของฟันปลอมติดแน่นเซอร์โคเนีย

Table 1 clinical studies of zirconia fixed partial dentures

Authors	Year	Initial (Patients/prostheses)	Ages (yr)	Unit	Follow-up Period (months)	Follow-up (Patients/prostheses)	Success rate of framework (%)	Survival rates (%)
Vult von Steyern ⁽⁹⁾	2005	18/20	-	3-5	24	18/20	100	100
Raigrodski ⁽¹⁰⁾	2006	16/20	48±7.5	3	31.2	16/20	100	100
Sailer ⁽³¹⁾	2006	45/57	-	3-5	36.2 (±5.4)	36/46	100	84.8
Sailer ⁽³⁰⁾	2007	45/57	48.3±10	3-5	53.4 (±13)	27/33	97.8	73.9
Tinschert ⁽²⁷⁾	2008	46/65	20-58	3-10	38±18 (ant) 37±15.5(post)	40/58	100	100
Molin ⁽²⁸⁾	2008	18/19	48-84	3	60	18/19	100	100
Crisp ⁽²⁹⁾	2008	34/39	-	3-4	12.3	33/38	100	100



รูปที่ 1 กรอบฟันเซรามิกล้วนเซอรโคเนียที่ส่วนวีเนียร์เซรามิกเกิดการแตกหัก (เอื้อเฟื้อโดย รศ.ทพ.มนตรี จันทรมังกร)

Figure 1 Fracture of veneering ceramic on zirconia based ceramic crown. (Courtesy Assoc.Prof.Montri Chantaramungkorn)

ตารางที่ 2 แสดงปัญหาแทรกซ้อนของฟันปลอมติดแน่นโลหะเคลือบเซรามิกและฟันปลอมติดแน่นเซรามิกล้วนเซอรโคเนีย^(9, 10, 27-31, 35)

Table 2 Clinical complications of metal-ceramic fixed partial dentures and zirconia fixed partial dentures^(9,10,27-31,35)

Clinical complications	Metal-ceramic FPDs	Zirconia FPDs
Caries	0-27%	0-21.7%
Needed endodontic treatment	3-38%	0-5%
Loss of retention	0.0-13%	0-5%
Esthetics	2-12%	0-5%
Periodontal disease	0-17%	-
Tooth fracture	0.7-25%	0-4.3%
Prosthesis fracture	0.7-4%	0-2.2%
Porcelain veneer fracture	0.6-4%	0-25%
Postoperative sensitivity	-	0-17.5%

ตารางที่ 3 แสดงปัญหาแทรกซ้อนทางคลินิกของฟันปลอมติดแน่นเซรามิกล้วนเซอรโคเนีย

Table 3 Clinical complications of zirconia fixed partial dentures.

Authors	Year	Unit	Follow-up Period (months)	Replacement (%)	Clinical complications
Vult von Steyern ⁽⁹⁾	2005	3-5	24	0	Chipping of veneering ceramic 15% Marginal discrepancies 19.6% (abutment) Needed endodontic treatment 3.6% (abutment) Unacceptable aesthetics 5%
Raigrodski ⁽¹⁰⁾	2006	3	31.2	0	Postoperative sensitivity 17.5% (abutment) Chipping of veneering ceramic 25% Needed endodontic treatment 2.5% (abutment)
Sailer ⁽³¹⁾	2006	3-5	36.2 (±5.4)	15.2	Marginal discrepancies 56.5% Chipping of veneering ceramic 13.0% Secondary caries 10.9% Fracture of abutment tooth 2.2% Loss of retention 2.2% Endodontic problems 2.2%
Sailer ⁽³⁰⁾	2007	3-5	53.4 (±13)	26.1	Marginal discrepancies 58.7% Secondary caries 21.7% Chipping of veneering ceramic 15.2% Fracture of abutment tooth 4.3% Framework fracture 2.2%
Tinschert ⁽²⁷⁾	2008	3-10	38±18 (ant)	0	Chipping of veneering ceramic 6%
Molin ⁽²⁸⁾	2008	3	60	0	Loss of retention 5% Slightly overcontour 5-10% Ditching along margin 26% (distal) Discoloration of margin mesial 16%, distal 5%
Crisp ⁽²⁹⁾	2008	3-4	12.3	0	Chipping of veneering ceramic 2.6% Dull pain or sensitivity 8% Needed endodontic treatment 5% Slight mismatch in color 5%

ตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตแนะนำ ร่วมกับการกรอเตรียมพื้นที่
เหมาะสมอีกทั้งผู้ป่วยใช้งานด้วยความระมัดระวัง สิ่ง
เหล่านี้มีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการรักษา ควรมี
การศึกษาฟันปลอมติดแน่นเซรามิกโคเนียทางคลินิกใน
ระยะยาวเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติ
กับฟันปลอมติดแน่นโลหะเคลือบเซรามิกได้ ควบคู่กับ
การพัฒนาวัสดุเซรามิกวีเนียร์ เพื่อลดปัญหาการแตกบิ่น
ดังกล่าว

เอกสารอ้างอิง

- Christensen GJ. Choosing an all-ceramic restorative material: porcelain-fused-to-metal or zirconia-based? *J Am Dent Assoc* 2007; 138: 662-665.
- Sailer I, Pjetursson BE, Zwahlen M, Hammerle CH. A systematic review of the survival and complication rates of all-ceramic and metal-ceramic reconstructions after an observation period of at least 3 years. Part II: Fixed dental prostheses. *Clin Oral Implants Res* 2007; 18 Suppl 3: 86-96.
- Raigrodski AJ, Chiche GJ. The safety and efficacy of anterior ceramic fixed partial dentures: A review of the literature. *J Prosthet Dent*. 2001 Nov;86(5):520-5.
- Sadowsky SJ. An overview of treatment considerations for esthetic restorations: a review of the literature. *J Prosthet Dent*. 2006 Dec;96(6):433-42.
- Raigrodski AJ. Contemporary materials and technologies for all-ceramic fixed partial dentures: a review of the literature. *J Prosthet Dent*. 2004 Dec;92(6):557-62.
- Raigrodski AJ. All-ceramic full-coverage restorations: concepts and guidelines for material selection. *Pract Proced Aesthet Dent*. 2005 May;17(4):249-56.
- Raigrodski AJ. Materials for all-ceramic restorations. *J Esthet Restor Dent*. 2006;18 (3):117-8.
- Tinschert J, Natt G, Mautsch W, Augthun M, Spiekermann H. Fracture resistance of lithium disilicate-, alumina-, and zirconia-based three-unit fixed partial dentures: a laboratory study. *Int J Prosthodont*. 2001 May-Jun;14(3):231-8.
- Vult von Steyern P, Carlson P, Nilner K. All-ceramic fixed partial dentures designed according to the DC-Zirkon technique. A 2-year clinical study. *J Oral Rehabil*. 2005 Mar; 32(3):180-7.
- Raigrodski AJ, Chiche GJ, Potiket N, Hochstedler JL, Mohamed SE, Billiot S, et al. The efficacy of posterior three-unit zirconium-oxide-based ceramic fixed partial dental prostheses: a prospective clinical pilot study. *J Prosthet Dent*. 2006 Oct;96(4):237-44.
- Raigrodski AJ, Saltzer AM. Clinical considerations in case selection for all-ceramic fixed partial dentures. *Pract Proced Aesthet Dent*. 2002 Jun-Jul;14(5):411-9.
- Giordano R, 2nd. A comparison of all-ceramic restorative systems: Part 2. *Gen Dent*. 2000 Jan-Feb;48(1):38-40.
- Beuer F, Schweiger J, Edelhoff D. Digital dentistry: an overview of recent developments for CAD/CAM generated restorations. *Br Dent J*. 2008 May 10;204(9):505-11.
- Raigrodski AJ. Contemporary all-ceramic fixed partial dentures: a review. *Dent Clin North Am*. 2004 Apr;48(2):viii, 531-44.
- Pilathadka S, Vahalova D, Vosahlo T. The Zirconia: a new dental ceramic material. An overview. *Prague Med Rep*. 2007;108(1):5-12.
- Larsson C, Holm L, Lovgren N, Kokubo Y, Vult von Steyern P. Fracture strength of four-unit Y-TZP FPD cores designed with varying

- connector diameter. An in-vitro study. *J Oral Rehabil.* 2007 Sep;34(9):702-9.
17. McLaren EA, White SN. Glass-infiltrated zirconia/alumina-based ceramic for crowns and fixed partial dentures. *Pract Periodontics Aesthet Dent.* 1999 Oct;11(8):985-94.
18. Pilathadka S, Vahalova D. Contemporary all-ceramic materials, part-1. *Acta Medica (Hradec Kralove).* 2007;50(2):101-4.
19. Davenport M. Predictable esthetic results from the placement of an anterior 3-unit, all-ceramic CAD/CAM restoration. *Synergy in Dentistry.* 2005;26(1):3-8.
20. Tinschert J, Natt G, Mautsch W, Spiekermann H, Anusavice KJ. Marginal fit of alumina-and zirconia-based fixed partial dentures produced by a CAD/CAM system. *Oper Dent.* 2001 Jul-Aug;26(4):367-74.
21. Bindl A, Mormann WH. Fit of all-ceramic posterior fixed partial denture frameworks in vitro. *Int J Periodontics Restorative Dent.* 2007 Dec;27(6):567-75.
22. Beuer F, Aggstaller H, Edelhoff D, Gernet W, Sorensen J. Marginal and internal fits of fixed dental prostheses zirconia retainers. *Dent Mater.* 2009 Jan;25(1):94-102.
23. Reich S, Wichmann M, Nkenke E, Proeschel P. Clinical fit of all-ceramic three-unit fixed partial dentures, generated with three different CAD/CAM systems. *Eur J Oral Sci.* 2005 Apr;113(2):174-9.
24. Vigolo P, Fonzi F. An in vitro evaluation of fit of zirconium-oxide-based ceramic four-unit fixed partial dentures, generated with three different CAD/CAM systems, before and after porcelain firing cycles and after glaze cycles. *J Prosthodont.* 2008 Dec;17(8):621-6.
25. Beuer F, Naumann M, Gernet W, Sorensen JA. Precision of fit: zirconia three-unit fixed dental prostheses. *Clin Oral Investig.* 2008 Sep 4.
26. Gonzalo E, Suarez MJ, Serrano B, Lozano JF. Marginal fit of Zirconia posterior fixed partial dentures. *Int J Prosthodont.* 2008 Sep-Oct; 21(5):398-9.
27. Tinschert J, Schulze KA, Natt G, Latzke P, Heussen N, Spiekermann H. Clinical behavior of zirconia-based fixed partial dentures made of DC-Zirkon: 3-year results. *Int J Prosthodont.* 2008 May-Jun;21(3):217-22.
28. Molin MK, Karlsson SL. Five-year clinical prospective evaluation of zirconia-based Denzir 3-unit FPDs. *Int J Prosthodont.* 2008 May-Jun;21(3):223-7.
29. Crisp RJ, Cowan AJ, Lamb J, Thompson O, Tulloch N, Burke FJ. A clinical evaluation of all-ceramic bridges placed in UK general dental practices: first-year results. *Br Dent J.* 2008 Nov 8;205(9):477-82.
30. Sailer I, Feher A, Filser F, Gauckler LJ, Luthy H, Hammerle CH. Five-year clinical results of zirconia frameworks for posterior fixed partial dentures. *Int J Prosthodont.* 2007 Jul-Aug; 20(4):383-8.
31. Sailer I, Feher A, Filser F, Luthy H, Gauckler LJ, Scharer P, et al. Prospective clinical study of zirconia posterior fixed partial dentures: 3-year follow-up. *Quintessence Int.* 2006 Oct; 37(9):685-93.
32. Taskonak B, Sertgoz A. Two-year clinical evaluation of lithia-disilicate-based all-ceramic crowns and fixed partial dentures. *Dent Mater.* 2006 Nov;22(11):1008-13.
33. Vult von Steyern P, Jonsson O, Nilner K. Five-year evaluation of posterior all-ceramic three-

- unit (In-Ceram) FPDs. *Int J Prosthodont.* 2001 Jul-Aug;14(4):379-84.
34. Suarez MJ, Lozano JF, Paz Salido M, Martinez F. Three-year clinical evaluation of In-Ceram Zirconia posterior FPDs. *Int J Prosthodont.* 2004 Jan-Feb;17(1):35-8.
35. Goodacre CJ, Bernal G, Rungcharassaeng K, Kan JY. Clinical complications in fixed prosthodontics. *J Prosthet Dent.* 2003 Jul; 90(1):31-41.

ขอสำเนาบทความที่:

รศ.ทพญ.นภาพร อัจฉริยะพิทักษ์ ภาควิชาทันตกรรม
บูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

Reprint requests:

Assoc. Prof. Napaporn Adchariyapitak, Department
of Restorative Dentistry and Periodontology,
Faculty of Dentistry, Chiang Mai University,
Chiang Mai, 50200

GC Tooth Mousse



การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้แข็งแรงและมีสุขภาพดีอยู่เสมอ ถือเป็นกุญแจที่สำคัญต่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เลยทีเดียว ภาวะสุขภาพฟันอ่อนแอไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตาม ต่างเกี่ยวข้องกับการสูญเสียแร่ธาตุออกจากตัวฟันทั้งสิ้น ดังนั้นการส่งเสริมให้ช่องปากอยู่ในสภาวะที่ช่วยป้องกันการสูญเสียแร่ธาตุออกจากตัวฟัน และหากสภาวะดังกล่าวช่วยเร่งการสะสมแร่ธาตุให้กลับคืนเข้าสู่ตัวฟันได้น่าจะทำให้ปัญหาเรื่องสุขภาพฟันอ่อนแอหมดไปได้

GC Tooth Mousse ประกอบด้วยสารประกอบจากแร่ธาตุแคลเซียม และฟอสเฟตที่สกัดจากน้ำนมวัว เรียกว่า CPP-ACP หรือที่รู้จักกันดีในนาม recaldent ที่ส่งเสริมกระบวนการสะสมแร่ธาตุกลับคืนเข้าสู่ผิวฟัน ช่วยปรับภาวะความเป็นกรด-ด่างในช่องปากให้สมดุล ป้องกันไม่ให้มีภาวะกรดในช่องปากมากเกินไป ซึ่งภาวะดังกล่าวจะเร่งการสูญเสียแร่ธาตุออกจากผิวฟัน GC Tooth Mousse จึงป้องกันมิให้เกิดการสูญเสียแร่ธาตุออกจากตัวฟัน

- ลดอาการเสียวฟัน เนื่องจากเหงือกกรัน หลังการขูดหินปูนหรือฟอกสีฟัน

- รักษาโรคกระดูกพรุนในขากรรไกรบนขากรรไกรล่าง ซึ่งเป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีแร่ธาตุสะสมในจุดนั้นน้อยเกินไป

เพียงเท่านี้สุขภาพฟันที่ดีคุณก็สามารถทำได้ตั้งแต่ที่บ้านด้วยการใช้ GC Tooth Mousse อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง



GC Dry Mouth Gel

ภาวะช่องปากแห้งสามารถทำให้เกิดปัญหาเหงือกและฟันตามมาได้อย่างมากมาย เนื่องจากน้ำลายเป็นองค์ประกอบหลักในช่องปากที่ช่วยหล่อลื่นเนื้อเยื่ออ่อนในบริเวณต่าง ๆ ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และยังเป็นแหล่งของแร่ธาตุ เอนไซม์ที่จำเป็นต่อการย่อยอาหาร อีกทั้งยังช่วยควบคุมสมดุลของความเป็นกรด-ด่าง และเชื้อแบคทีเรียในช่องปากได้อีกด้วย

ดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการปากแห้งเนื่องจากปริมาณน้ำลายน้อยลง จะพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการระคายเคืองของเนื้อเยื่อในช่องปากได้ง่าย กลืนอาหารลำบาก พูดไม่ชัด และการรับรสของปุ่มรับรสบนลิ้นเปลี่ยนไป ซึ่งสาเหตุของน้ำลายที่ลดลงอาจจะเนื่องจาก ขาดน้ำ ต่อม้าน้ำลายน้อยเกินไป ต่อมคาเฟอีน หรือผู้ป่วยโรคเบาหวานที่จำเป็นต้องปัสสาวะบ่อย ๆ

ผู้ป่วยเป็นโรคทางระบบที่มีผลต่อการทำงานของต่อมน้ำลาย ทำให้ต่อมน้ำลายทำงานลดลง อาทิเช่น โรค rheumatoid arthritis, sarcoidosis, SLE (systemic lupus erythematosus), scleroderma, Sjogren's syndromes. ผู้ป่วยที่รับประทานยาบางชนิดเป็นประจำ อาทิเช่น ยาลดความดัน ยาแก้แพ้ ยารักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน ยาแก้ปวด ยารักษาอาการโรคพาร์กินสัน เป็นต้น

สำหรับผู้ป่วยสูงอายุแล้วอาการเหล่านี้จัดว่าเป็นปัญหามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้สูงอายุเหล่านี้จำเป็นต้องใส่ฟันปลอมแบบถอดได้อาการปากแห้งจะทำให้ฟันปลอมสร้างความระคายเคืองต่อเหงือกและเกิดแผลได้

อาการเหล่านี้สามารถบรรเทาได้ด้วยการใช้ Dry Mouth Gel ทาในช่องปาก หรือได้ฟันปลอม ใช้งานได้บ่อยเท่าที่ต้องการ โดยตัวเจลผลิตจากสารจำพวกเจลาตินที่มีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบที่เป็นน้ำตาลจึงใช้ได้กับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอีกด้วย